

1818 Fast-Prime, Filer za ubrizgavanje - prajmer u spreju

Ver.: 2018-11

Opis


Jednokomponentni čvrsti brzосуšeći filer u spreju za manje autolakirerske popravke i prebrušena mesta. Proizvod se vrlo lako nanosi čak i u debljim slojevima. Površina je glatkog izgleda i jednostavno ju je brusiti na suvo ili na mokro. Direktna primena na metal (zaštita od korozije za manja mesta).

Karakteristike i prednosti:

- pogodna podloga za sve vrste završnih lakova
- otporno na antsilikonski odmaščivač
- visoka efikasnost punjenja
- lako brušenje
- brzo sušenje
- nanošenje mokro na mokro.

Priprema podloge

Očistite, osušite i odmastite površinu primerenim antsilikonskim čistačem.

Nanošenje proizvoda**Odnos mešanja**

Proizvod je spreman za upotrebu!

1818 Fast-Prime, Filer za ubrizgavanje - prajmer u spreju

Ver.: 2018-11

	Nanošenje Bočicu temeljno protresite, sve dok se kuglice za mešanje ne pomiču bez prepreka. <table><tr><td>Broj premaza</td><td>2 – 3 premaza</td></tr><tr><td>Razmak nanošenja</td><td>25 – 30 cm</td></tr><tr><td>Pauza između premaza</td><td>3 – 5 min</td></tr><tr><td>Debljina suvog sloja</td><td>20 – 45 mikrona</td></tr></table> Nakon nanošenja okrenite bočicu naopako i prskajte dok se ventil ne očisti. Čvrsto preporučujemo da se proizvod koji je spreman za upotrebu nanosi pri temperaturi većoj od 15 °C.	Broj premaza	2 – 3 premaza	Razmak nanošenja	25 – 30 cm	Pauza između premaza	3 – 5 min	Debljina suvog sloja	20 – 45 mikrona						
Broj premaza	2 – 3 premaza														
Razmak nanošenja	25 – 30 cm														
Pauza između premaza	3 – 5 min														
Debljina suvog sloja	20 – 45 mikrona														
	Sušenje <table><tr><td>Suvo na prašinu (20°C)</td><td>5 – 10 min</td></tr><tr><td>Suvo na dodir (20°C)</td><td>15 – 25 min</td></tr><tr><td>Spremno za ponovno lakiranje (20°C)</td><td>10 – 30 min</td></tr></table>	Suvo na prašinu (20°C)	5 – 10 min	Suvo na dodir (20°C)	15 – 25 min	Spremno za ponovno lakiranje (20°C)	10 – 30 min								
Suvo na prašinu (20°C)	5 – 10 min														
Suvo na dodir (20°C)	15 – 25 min														
Spremno za ponovno lakiranje (20°C)	10 – 30 min														
Br. proizv.				Opis				Količina				Pakovanje			
1818-A				Bela				400 ml				12			
1818-B				Crna				400 ml				12			
1818-C				Siva				400 ml				12			
VOC															
VOC 2004/42/IIB(e)(840) <659															
Rok upotrebe															
Najmanje 24 meseci od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.															

1818 Fast-Prime, Punilo za ubrizgavanje - primer u spreju

Ver.: 2018-11

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstvo

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne stvari, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namene i pod drugim okolnostima, kao što ih opisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namenjeni za opštu upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima sa kojima raspolažemo i služe u glavnom kao uputstvo za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.