

Opis

Sadrži poliesterski git, učvršćivač i tkaninu koja sadrži staklena vlakna. Popravlja rupe i pukotine na plastičnim elementima, podlogama koje sadrže staklena vlakna kao i na korodiranim metalnim podlogama.





Karakteristike i prednosti

- savršeno prijanjanje na većinu površina
- može se brusiti nakon 20 minuta (na 20 °C/68 °F)
- može se pokriti većinom prajmera i sistema boja
- neporoan, ne razliva se na vertikalim površinama
- odlično brušenje, počnite sa P80 ako se nanosi u većoj debljini i P120 ako je nanešena debljina manja

Priprema podloge

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suve, bez rđe i masnoće. Optimalna adhezija se može postići na dobro izbušenoj površini.

Informacije o aplikaciji

	<p>Odnos mešanja</p> <table border="0"> <tr> <td>3270 Fiberplast+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>6065 Učvršćivač za git</td> <td>3 % (po težini; nemojte predozirati ili ići ispod doze)</td> </tr> </table> <p>Dobro izmešajte git i učvršćivač dok se boja ne ujednači. Nemojte predozirati! Prekomerna količina učvršćivača može izazvati promenu boje na završnom premazu.</p>	3270 Fiberplast+	100 %	6065 Učvršćivač za git	3 % (po težini; nemojte predozirati ili ići ispod doze)
3270 Fiberplast+	100 %				
6065 Učvršćivač za git	3 % (po težini; nemojte predozirati ili ići ispod doze)				
	<p>Aplikacija</p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura upotrebe</td> <td>min +5 °C/41 °F</td> </tr> </table>	Temperatura upotrebe	min +5 °C/41 °F		
Temperatura upotrebe	min +5 °C/41 °F				
	<p>Sušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>na 20 °C/68 °F</td> <td>Approx. 20 min</td> </tr> <tr> <td>Rok trajanja nakon mešanja dve komponente 20 °C/68 °F</td> <td>5-7 min</td> </tr> </table>	na 20 °C/68 °F	Approx. 20 min	Rok trajanja nakon mešanja dve komponente 20 °C/68 °F	5-7 min
na 20 °C/68 °F	Approx. 20 min				
Rok trajanja nakon mešanja dve komponente 20 °C/68 °F	5-7 min				
	<p>Brušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Samo suvo brušenje</td> <td>P80 - 240</td> </tr> </table>	Samo suvo brušenje	P80 - 240		
Samo suvo brušenje	P80 - 240				

Komplementarni proizvodi

6065 Učvršćivač za git

Šifra proizvoda.	Opis	Pakovanje	Pakovanje kutija
3270	Bež	0,8 kg	8

VOC

VOC 2004/42/IIIB(c) (250) <250

Rok trajanja

Min. 6 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorenoj konzervi.

Dodatne informacije**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije u radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva pogledajte nalepnicu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koje svrhe koje nisu preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na sopstveni rizik. Korisnik je odgovoran da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo.

Opisani materijali su dizajnirani za nanošenje od strane stručnog, obučenog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti.

Opisani podaci i metode zasnovani su na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namenu.

Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu kompanije Silco.