

Opis

Kvalitetan akrilni lak u spreju za opštu upotrebu i kontrolu brušenja prilikom obrade filera..


Osobine proizvoda

- dobro prijanjanje
- visoka pokrivnost
- štedljiva upotreba
- brzo sušenje.

Priprema podloge

Površina mora biti očišćena i bez tragova masti, ulja, prašine ili korozije. Aluminijum i pocinkovane površine potrebno je obraditi sa primerenim prajmerom. Nije primereno za PS, PE, PP in PP/EDPM plastične materijale. Primereno za nanošenje na staklo, drvo i keramiku.

Nanošenje

	Odnos mešanja Proizvod je spreman za upotrebu.						
	Nanošenje Dozer temeljno protresite, sve dok se kuglice za mešanje ne kreću bez prepreka. (minimalno 2 min) Razmak nanošenja: 15 - 20 cm Broj nanosa: 2 Debljina jednog nanosa: 20 mikrona Posle završene upotrebe okrenite dozer na glavu in pritisnite sve dok se dizna ne očisti. ! Preporučujemo je, da se proizvod spreman za upotrebu nanosi kod temperatura većih od 15°C. Prebojivo sa istim materijalom ili sa komercijalno dostupnima 1K ali 2K bezbojnim lakovima.						
	Sušenje <table> <tr> <td>Prašno suvo kod 20°C</td> <td>10 – 15 min</td> </tr> <tr> <td>Suvo na dodir kod 20°C</td> <td>20 – 30 min</td> </tr> <tr> <td>Suvo za poliranje</td> <td>6 h</td> </tr> </table>	Prašno suvo kod 20°C	10 – 15 min	Suvo na dodir kod 20°C	20 – 30 min	Suvo za poliranje	6 h
Prašno suvo kod 20°C	10 – 15 min						
Suvo na dodir kod 20°C	20 – 30 min						
Suvo za poliranje	6 h						

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakovanje
3550	Crna	500 ml	12
HOS			
2004/42/IIIB(e)(840) <820			
Rok upotrebe			
Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže			
Dodatne informacije			
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!			
Uvek pročitajte uputstvo.			
VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.			
Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opštu upotrebu.			
Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.			
Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.			