

3900 SFR Air Surfacers

Ver.: 2016-2

Brzo sušeći akrilni filer 3:1**Opis**

Visoko kvalitetni brzi akrilni prajmer filer namenjen za manje popravke ili za veće površine. Odlikuju ga brzo sušenje (samo 60 minuta kod 20°C). Namenjeno za nanošenje direktno na goli lim. Površina je na izgled glatka, brušenje posle 1 sata od nanošenja je jednostavno.

Osobine proizvoda


- brzo sušenje (60 min/20°C ili 5-7 min kod 60°C)
- brušenje moguće odmah posle sušenja (kod sušenja u komori potrebno odmah posle hlađenja)
- namenjeno za nanošenje direktno na goli lim
- mogućnost nanošenja u debljim slojevima
- jednostavno brušenje - uštedi vreme, trud i brusni papir
- ne zapušava brusni papir
- glatka površina, odličan izgled prekrivnog laka
- u skladu sa HOS direktivom

Priprema podloge

Očistite i razmastite površinu sa odgovarajućim antisilikonskim čistačem zatim obrišite. Pre nanosa filera direktno na lim temeljno obrusite površinu. Za optimalno prijanjanje i antikorozijsku zaštitu na aluminijumskim i galvanizovanim površinama preporučuje se upotreba primerenih prajmera (epoxy, etch, itd.).

- Nove delove/panele obrusiti sa P360/suvo ili P800/mokro.
- Stare nanose obrusiti sa P280/suvo ili P800/mokro.
- GRP ili fiberglas obrusiti sa P320/suvo.
- Poliestrske filere obrusiti sa P120-320/suvo.

Nanošenje

	Odnos mešanja	
	3900 Brzi akrilni filer	3 (vol.)
	3950 2K učvršćivač	1 (vol.)
	7050 Maxx Thinner	10 – 20 %
	Pripremljen za upotrebu (kod 20°C)	30 – 50 min
	Lakirni pištolji / pritisak nanošenja	
	Gornji lončić 1.4 - 1.8 mm	1,5 – 2,0 bar
	Donji lončić	Po uputstvu proizvođača.

3900 SFR Air Surfacers

Brzo sušeci akrilni filer 3:1

Ver.: 2016-2

	Nanošenje	<u>Normalno nanošenje</u>		<u>Deblji nanosi</u>
	Broj nanosa:	1 – 3 nanosa		2 – 3 nanosa
	Pauza između nanosa:	5 – 10 min		5 – 10 min
	Debljina suvog sloja:	60 – 120 mikrona		200 – 250 mikrona
	Sušenje	60 – 120 µm	120 – 180 µm	180 – 250 µm
	kod 20°C	60 min	90 min	120 min
	kod 60°C	5 – 7 min	/	/
	IR (kratki talasi)	3 – 5 min	/	/

Komplementarni proizvodi

- 3950 2K Hardener (učvršćivač)
- 7050 Maxx Thinner Standard (razređivač)

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakovanje
3900-C-3	Svetlo siva	3 L	2
3900-C-1	Svetlo siva	1 L	6

HOS

2004/42/IIB(c) (540)<540

Rok upotrebe

Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstvo

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne stvari, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namene i pod drugim okolnostima, kao što ih opisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namenjeni za opštu upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima sa kojima raspolazemo i služe u glavnom kao uputstvo za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora proveriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.