

Opis

Vrhunski kvalitet, ultra visok modul, niska provodljivost, brzo otvrdnjavanje poliuretanskog lepka za lepljenje vetrobranskog (šoferšajbni) stakla kod vozila. Posebno je dizajniran da omogući brzo vreme popravke kod vozila opremljenim vazdušnim jastucima. Fast 30 je testiran na krah prema najstrožim američkim bezbednosnim standardima FMVSS 208/212.

Karakteristike

- hladna upotreba, dobra stabilnost / obradivost – ne curi
- sposoban da izdrži visoke dinamičke mehaničke napone
- otporan na starenje i vremenske neprilike
- nema potrebe za crnim prajmerom (samo Aktivator 5090)
- sprečava koroziju kontakta u vozilima sa aluminijumskim karoserijama
- pogodan za upotrebu sa integralnim antenama
- upotrebljiv nakon otvaranja: 15-20 min
- vreme popravke: 60 min (23°C i 50% relativne vlažnosti)

Priprema podloge

Podloga koja se lepi mora biti ujednačena, suva, bez prašine i bez tragova masti ili drugih nečistoća koje mogu naštetiti vezivanju. Skinite sve zardale oblasti. Staro poliuretansko zaptivno sredstvo nije potrebno u potpunosti ukloniti: jednostavno ga obrezujte, ostavljajući debljinu od 1-2 mm.

Goli metal treba očistiti sredstvom za čišćenje i aktivatorom (Priz. Br. 5090). Poštujte vreme sušenja 10-60 min, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Preporučujemo nanošenje tankog i ujednačenog sloja crnog prajmera (Proiz. Br. 5082). Poštujte vreme sušenja 15 - 60 min u zavisnosti od vremenskih uslova.

Priprema vetrobranskog stakla

Frit za vetrobransko staklo treba očistiti sredstvom za čišćenje i aktivatorom (Proiz. Br. 5090). Poštujte vreme sušenja 10-60 min, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Ako keramička frit nije dovoljno neprozirna, nanosite jednoliki sloj crnog prajmera (Prod. Br. 5082).

Poštujte vreme sušenja 15 - 60 min, u zavisnosti od vremenskih uslova pre nanošenja zaptivača.

Zamena vetrobranskog stakla

Lepak za vetrobransko staklo može se naneti ručnim (br. 2860) ili pneumatskim pištoljem (Proiz. Br. 9510). Oblik spoja trouglastog oblika određen je oblikom mlaznice. Vetrobransko staklo se mora naneti i pritisnuti pre nego što je lepak oblikovao omotač.

Zbog velike raznolikosti podloga i uslova ugradnje preporučujemo prethodno izvršiti ispitivanja na teškim materijalima (posebno na obojenim ili lakiranim metalima, obojenim podlogama i plastičnim podlogama poput PVC-a, PMMA ili ABD) kako biste utvrdili da li abrazija ili upotreba crnog prajmera može biti neophodno za poboljšanje prijanjanja.

Tehničke informacije

Gustina 20°C:	približno 1,35g/ml ± 0,05
Boja:	crna
Temperatura nanošenja:	5 do 35 °C/41 do 95 °F
Vreme formiranja omotača:	približno 15 min (23 °C/50 %HR)/(73,4 °F/50 % HR)
Brzina lečenja posle 24 sata:	približno 3,5 mm (23 °C/50 % HR)/(73,4 °F/50 % HR)
Modul na prelomu (ISO 37):	>6 MPa
Izduženje pri prekidu (ISO 37):	>300%
Temperaturna otpornost:	-40 °C/-40 °F do +90 °C/194 °F (stvrđnuti lepak)
Otpornost na rezanje 7 dana (23 °C (73,4 °F) / 50 % HR)	>3,5 MPa (>500 psi)
Otpornost na prskanje vode i soli	odlično

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
4515-0,31	Crna	310 ml	12

Rok Trajanja

Najmanje 9 meseci nakon proizvodnje u normalnim uslovima skladištenja na temperaturi ispod 25 ° C / 77 ° F i neotvorenom originalnom pakovanju. Na hladnom vremenu, čuvajte ambalažu na oko 20 ° C / 68 ° F) pre upotrebe.

Maks. 24 sata nakon prvog otvaranja.

Pre upotrebe pročitajte sigurnosno-tehnički list.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO KORIŠĆENJE!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dodatna uputstva, pogledajte nalepnicu na proizvodu i sigurnosno-tehničkom listu. Osoba koja koristi proizvod u bilo koju drugu svrhu osim preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na svoj rizik. Odgovornost korisnika je da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo.

Opisani materijali dizajnirani su za primenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koji koriste odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti. Informacije i opisane metode zasnivaju se na najboljim nama poznatim informacijama i praksama i služe samo kao smjernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju nameravanu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija tehničkog lista. Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Silco