

Opis

Jedno-komponentna, prebojiva, trajno elastična poliuretanska masa za zaptivanje i lepljenje.

Karakteristike

- snažno prijanjanje prema većini materijala (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, drvo, keramika, plastika itd.)
- otporna na atmosferske uticaje i temperature
- čvrsto i elastično vezivanje
- brzo sušenje
- prebojivo s gotovo bilo kojom bojom.

Priprema supstrata

Podloge moraju biti čiste, ujednačene, suve, bez prašine, ulja, masti i bilo kakvih nečistoća koje mogu naštetiti vezivanju. Sve tragove slabo prijanjajućih boja ili premaza prethodno treba sistematski ukloniti.

Tehnički podaci

Specific gravity:	ca 1.15 g/ml
Curenje:	none
Temperatura nanošenja	5 to 35 °C
Vreme formiranja sloja na 23 °C i 50 % HR	Približno 60 min
Vreme zaceljivanja 23 °C i 50 % HR	4 mm/24 h
Čvrstoća na kidanje (DIN 53515)	Približno 10 N/mm
Otpornost na temperature	-40 to +90 °C
Otpornost na razblažene kiseline i baze	Prosečno
UV otpornost	Dobro
Kompatibilnost sa bojama	Na bazi vode : Da; Na bazi rastvarača: Testirati pre nanošenja
Specifični podaci	Modul na100 % (ISO 37) : približno 0.5 MPa Modul na prelomu (ISO 37) : približno 1.4 MPa Izduženje na prelomu (ISO 37) : > 600 %

Proizvod. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje Kutija
5030-A	Siva	310 ml	12
5030-B	Crna	310 ml	12
5030-C	Bela	310 ml	12

Rok trajanja

Min. 12 meseci od datuma proizvodnje u normalnim uslovima skladištenja

Dodatne Informacije**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvek pročitajte uputstvo.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opštu upotrebu. Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Pre upotrebe korisnik mora proveriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista. Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu

Robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.