

Opis

Aditiv za prijanjanje 2K Prajmer Filere na plastičnim podlogama.

Karakteristike i prednosti:

- odlično prijanjanje na različite plastične podloge (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- filer za prajmer može se nanositi kao mokro na mokro ili kao filer koji se može brusiti
- aditiv ne utiče na karakteristike prajmer filera (curenje, brušenje, začepljenje papira, prijanjanje osnovnog premaza i bezbojnih lakova)
- glatka površina


Priprema podloge

Pokrivena površina mora biti čista, brušena, suva i odmašćena.

Koristite jastučić za guljenje i pastu za matiranje da biste obrisali površinu.

Informacije o nanošenju

Mokro-na-mokro nanošenje




Prajmer Filer - 2900 WoW Prime

2900 WoW Prime	4 (vol.)
9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač	1 (vol.)
5175 4Plastik	40 %
Dodati razređivač 7050 da bi se odredila viskoznost.	

Prajmer Filer 5900 3-2-1 Surfacer

5900 3-2-1 Surfacer	5 (vol.)
9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač	1 (vol.)
5175 4Plastik	20 %
Dodati razređivač 7050 da bi se odredila viskoznost.	

Normalno nanošenje (brusni filer)

	Prajmer Filer 9900 Hi-Prime		
	9900 Hi-Prime	5 (vol.)	
	9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač	1 (vol.)	
	5175 4Plastik	20 %	
	Primer Filler 5900 3-2-1 Surfacer		
	5900 3-2-1 Surfacer	5 (vol.)	
	9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač	1 (vol.)	
	5175 4Plastik	20 %	
	Primer Filler 3900 SFR Air Surfacer (brzo sušenje)		
	3900 SFR Air Surfacer	3 (vol.)	
	3950 2K Učvršćivač	1 (vol.)	
	5175 4Plastik	20 %	
	Primer Filler 3900 SFR Air Surfacer (standard filler)		
	3900 SFR Air Surfacer	5 (vol.)	
	9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač	1 (vol.)	
	5175 4Plastik	20 %	
	Set za raspršivač / ulaz za vazduh		
	Gravitaciona posuda 1,4 – 2,5 mm	1.5 – 2.0 bar	
	Gravitaciona posuda na dnu	Proverite podatke proizvođača	
	Nanošenje		
	Broj premaza	<u>Mokro-na-mokro</u> 1	<u>Normlano</u> nanošenje 2 – 3
	Pauza između premaza	/	5 – 10 min
	Ukupna debljina suvog sloja	20 – 25 mikrona	120 – 180 mikrona

Sušenje



Vreme sušenja svakog prajmer filera zavisi od upotrebe prajmer filera, učvršćivača i razređivača. Vreme sušenja za svaki prajmer filera je dostupno u posebnim tehničkim listovima.

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
5175-1	/	1 L	6

Rok trajanja

Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte upustvo.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne stvari, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namene i pod drugim okolnostima, kao što ih opisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namenjeni za opštu upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima sa kojima raspolažemo i služe u glavnom kao uputstvo za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora proveriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.