

6030 B3 Multi-Fill


Univerzalan polu-lagani poliestrski kit, kojeg je moguće koristiti kao kit za punjenje ili fini kit. Ružičasta boja omogućuje bolju procjenu površine nakon brušenja zbog savršenog kontrasta boje između brušene i nebrušene površine. Lako se nanosi i brusi čak finim brusnim papirima, počevši od P180 bez zapunjavanja papira.

- bolja procjena površine nakon brušenja zbog kontrasta boje,
- izvrsno brušenje, počevši od P180,
- nema začepjenja brusnog papira nakon 20 minuta od nanošenja,
- prijanjanje na različite podloge (čelik, pocinčani čelik, aluminij, poliesterske lamine, stara boja...),
- vrlo lako se nanosi,
- može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit,
- neporozna, glatka površina,
- specifična težina: 1.42-1.44 kg/L

Priprema podloge

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe, bez hrđe i masnoće. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro izbrušenoj površini. Za aluminij i pocinčani čelik upotrijebite podlogu za matiranje i pastu za matiranje za poboljšanje prijanjanja.

Omjer mješanja

	Omjer mješanja	
	6030 B3 Multi-Fill	100 %
	6065 Herter	2 – 3 % (ne predozirati)

Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti.

Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.

Aplikacija



Minimalna temperatura nanošenja +10 °C.

Sušenje

6030 B3 Multi-Fill



Sušenje Spremno
za brušenje (20°C) 15 - 20 min

Spreman za
upotrebu (20°C) 3 - 4 min

Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje kod visokih temperatura ako kontrola temperature nije moguća, jer je maksimalna temperatura za sušenje kita 45 °C.

Prisilno sušenje poliesterskog kita na povišenim temperaturama može dovesti do problema s prijanjanjem.

Brušenje

Samo suho brušenje!

P180 - P240 (manji popravci, manja debljina kita)

P80 - P120 (veća debljina kita)

Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliesterski kit, standard

6067 Utvrđivač za poliesterski kit, spori

Pakiranje

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6130-1	Ružičasta	1L	6
Utvrđivač 6065 je uključen u pakiranje.			

Hlapivi organski spojevi

HOS vrijednost za ovaj proizvod je 230 g/L.

Kategorija proizvoda je VOC 2004/42/II(b)(250).

Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije



Tehnički list

2025-3

6030 B3 Multi-Fill

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.