

## 6050 B5 Multisoft, Universal Soft Putty

Ver.: 2020-4

### Opis

Univerzalni poliesterski git visokih performansi, karakterističan po finoj teksturi, lakoći nanošenja i dobrom brušenju.

### Karakteristike i prednosti

- Odlično prijanja na pocinkovane i elektrocinkovane metale, čelične površine i aluminijum,
- Vrlo lako nanošenje,
- Neporozna, glatka površina,
- Odlično brušenje,
- Specifična težina: 1,8 kg/L;

### Priprema podloge

Površine koje treba tretirati moraju biti čiste, suve, bez rđe i bez masnoće. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro izbrušenoj površini. Za aluminijum i pocinkovani čelik koristite pastu i podlošku za matiranje za poboljšanje prijanjanja.

### Informacije o alpikaciji

	<b>Odnos mešanja (po težini)</b> 6050 B5 Multisoft                    100 ( po težini) 6065 Učvršćivač za git            2 – 3 % (ne predozirati) Temeljno pomešajte git i učvršćivač dok se boja ne izjednači. Za nanošenje koristite nož za filer, plastičnu ili gumenu lopaticu.  Ne predozirati! Prekomerna količina učvršćivača može prouzrokovati promenu boje na završnom premazu i skratiti životni vek nakon otvaranja. Količine učvršćivača ispod 2% mogu rezultirati produženim vremenom sušenja.
	<b>Aplikacija</b> Temp. korišćenja                    min 10 °C/50 °F
	<b>Sušenje</b> na 20 °C/68 °F                      20 – 25 min Rok trajanja nakon otvaranja at (18-20°C)/(64,4-68 °F)            3 – 4 min  Ne preporučuje se upotreba IR ili bilo koje druge opreme za sušenje na visokoj temperaturi ako kontrola temperature nije moguća, dok je maksimalna temperatura za sušenje gita 45°C/113°F.

## 6050 B5 Multisoft, Universal Soft Putty

Ver.: 2020-4



### Brušenje /Samo suvo brušenje

Prvo brušenje

P80 – P120

Drugo brušenje

P120 – P240

### Komplementarni proizvodi

6065 Učvršćivač za git

6065-CT-0,06 Učvršćivač za git (iu kombinaciji sa 1,65 L git kertridžom)

Proizv. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
6050-0,5	Bež	0,5 kg	12
6050-1,8	Bež	1,8 Kg	6
6050-CT-3	Bež	3 kg	4

Učvršćivač je uključen u pakovanje.

### VOC

VOC sadržaj: 2004/42/IIB (b) (250) &lt;250

### Rok trajanja

Min. 12 meseci od datuma proizvodnje u normalnim uslovima skladištenja u neotvorenoj ambalaži

### Dodatne Informacije

#### SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva pogledajte nalepnicu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koje svrhe koje nisu preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na sopstveni rizik. Korisnik je odgovoran da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali dizajnirani su za nanošenje od strane stručnog, obučenog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti.

Opisani podaci i metode zasnovani su na najboljim informacijama i nama poznatim praksama i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namenu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebotom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu Silco d.o.o.