

6090 B9 Multi-Azure

Visoko učinkoviti polu-lagani poliestrski kit, kojeg je moguće koristiti kao kit za punjenje ili fini kit. Intenzivna plava boja omogućuje bolju procjenu površine nakon brušenja zbog savršenog kontrasta boje između brušene i nebrušene površine. Lako se nanosi i brusi čak finim brusnim papirima, počevši od P180 bez zapunjavanja papira.

- bolja procjena površine nakon brušenja zbog savršenog kontrasta boje
- izvrsno brušenje, počevši od P180
- nema začepljenja brusnog papira nakon 20 minuta od nanošenja
- prijanjanje na različite podloge (čelik, pocinčani čelik, aluminij, poliesterske lamine, stara boja...)
- vrlo lako se nanosi
- može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit
- neporozna, glatka površina
- specifična težina 1.43-1.46 kg/L

Priprema podloge

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe, bez hrđe i masnoće. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro izbrušenoj površini. Za aluminij i pocinčani čelik, koristite matiranu + matiranu pastu za poboljšanje prijanjanja.

Omjer mješanja

		Omjer mješanja
	6090 B9 Multi-Azure	100 %
	6065 Herter	2 – 3 %

Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti.
Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.

Aplikacija



Minimalna temperatura nanošenja +10 °C.

Sušenje

	Sušenje Spremno za brušenje (20°C)	20 - 25 min
	Spreman za upotrebu (20°C)	3 - 4 min
	Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje kod visokih temperatura ako kontrola temperature nije moguća, jer je maksimalna temperatura za sušenje kita 45 °C.	

Brušenje



Samo suho brušenje!
P180 – 240 (manji popravci, manja debljina kita)
P120 (veća debljina kita)

Otpornost na visoke temperature

Git se može nanositi na podloge koje će biti prašno lakirane i stoga izložene visokim temperaturama (> 180°C) za najviše 30 minuta. Potrebno prethodno testiranje.

Pakiranje

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6090-1	Plava	1 L	6
6090-CT-1	Plava	1,65 L (kartuša)	4

Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliestrski kit, standard
6067 Utvrđivač za poliestrski kit, spori

Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Hlapivi organski spojevi

HOS vrijednost za ovaj proizvod je 249 kg/L.
VOC kategorija proizvoda je 2004/42/IIB(c)(250).

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj prizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.