

6100 B10 Multi-White

Visoko učinkoviti polu-lagani poliesterski kit, koji je moguće koristiti kao kit za punjenje ili fini kit. Lako se nanosi i brusi čak finim brusnim papirima, počevši od P180 bez zapunjavanja papira.

- izvrsno brušenje, počevši od P180,
- nema začepljenja brusnog papira nakon 20 minuta od nanošenja,
- prijanjanje na različite podloge (čelik, pocićani čelik, aluminij, poliesterske lamine, stara boja...),
- vrlo lako se nanosi,
- može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit,
- neporozna, glatka površina,
- specifična težina 1,43 kg / L;

Priprema podloge

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe, bez hrđe i masnoće. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro izbrušenoj površini. Za aluminij i pocićani čelik upotrijebite podlogu za matiranje i pastu za matiranje za poboljšanje prijanjanja.

Otpornost na visoke temperature

Kit se može nanositi na podloge koje će biti prašno lakirane i stoga izložene visokim temperaturama (> 180°C) za najviše 30 minuta. Potrebno prethodno testiranje.

Omjer mješanja

| | Omjer mješanja |
|--|--------------------------------------|
| | 6100 B10 Multi-White 100 % |
| | 6065 Herter 2 – 3 % (ne predozirati) |

Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti.

Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.

Aplikacija



Minimalna temperatura nanošenja +10 °C.

Sušenje



Sušenje Spremno za brušenje [20 °C]: 20 min

Spreman za upotrebu [20 °C]: 3 - 4 min

Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje kod visokih temperatura ako kontrola temperature nije moguća, jer je maksimalna temperatura za sušenje kita 45 °C.

Prisilno sušenje poliesterskog kita na povišenim temperaturama može dovesti do problema s prijanjanjem.

Brušenje



Samo suho brušenje

P180 - P240 (manja debљina kita, manji popravci)

P120 (veća debљina kita)

Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliesterski kit, standard (crveni čep)

6067 Utvrđivač za poliesterski kit, spor (plavi čep)

* Nisu svi plavi BPO utvrđivači isto spor!

Pakiranje

| Broj proizvoda | Opis | Sadržaj | Pakiranje |
|----------------|--------|---------|-----------|
| 6100-1 | Bijela | 1L | 6 |

Utvrdiaca 6065 je uključen u pakiranje.

Hlapivi organski spojevi

HOS vrijednost za ovaj proizvod je 247 g/L.

Kategorija proizvoda je VOC 2004/42/IIB(b)(250).

Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvjek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što ih pripisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvativamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu, robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.