

Opis

Super brz i lak za brušenje polulagani poliesterski git. Git se može brusiti za 8 minuta (20 ° C) bez zapunjavanja papira. Brušenje je jednostavno i brzo.


Karakteristike

- lako se brusi za 8 minuta od nanošenja
- odlično prijanjanje na različite podloge
- veoma lako razmazivanje
- neporozan, glatka površina
- može se koristiti kao filer i kao fini git
- odlično brušenje, počevši od P150
- specifična težina 1,45 kg/L

Priprema površine

Površine koje treba tretirati moraju biti čiste, suve, bez rđe i bez masnoće. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro izbrušenoj površini.

Aplikacija



Odnos mešanja

- | | |
|------------------------|--|
| 6110 B11 SFR Superfast | 100 % |
| 6065 Učvršćivač za git | 3 % (po težini; nemojte premalo ili predozirati) |

Temeljno pomešajte git i učvršćivač dok se boja ne izjednači.
Ne predozirati! Prekomerna količina učvršćivača može prouzrokovati promenu boje na završnom sloju.



Aplikacija

- | | |
|------------------------|-------------|
| Temperatura korišćenja | 10 °C/50 °F |
|------------------------|-------------|



Sušenje

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| Suv za brušenje (20 °C/68 °F) | 8 – 10 min |
| Rok nakon otvaranja (20 °C/68 °F) | 3 – 4 min |



Brušenje

Samo suvo brušenje

P150 – P320

Komplementarni proizvodi

6065 Učvršćivač za git, 50 g

6065-0,07 Učvršćivač za git, 70 g

6065-CT-0,06 Učvršćivač za git (u kombinaciji sa 1,65 L git kertridžom)

Proizvod. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
6110-1	Bela	1 L	6
6110-CT-1,65	Bela	1,65	4
6110-3	Bela	3 L	2

Učvršćivač je uključen u pakovanju

VOC

VOC 2004/42/IIB(c) (250) <120

Rok trajanja

Min. 12 meseci od datuma proizvodnje u normalnim uslovima skladištenja i neotvorene konzerve.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne supstance na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva pogledajte nalepnicu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koje svrhe koje nisu preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na sopstveni rizik. Korisnik je odgovoran da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo.

Opisani materijali dizajnirani su za nanošenje od strane stručnog, obučenog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti.

Opisani podaci i metode zasnivaju se na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namenu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu kompanije Silco. Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu kompanije Silco. Za dodatna pitanja obratite se kompaniji Silco d.o.o.