

6170 B17 Glaze



B17 je visokokvalitetni brzосуšeći završni poliesterski kit namijenjen za popravke na karoserije automobila. Glazura se također može koristiti kao kit za jednofazno punjenje.

- Brzo sušenje, spreman za brušenje za 15 minuta od nanošenja
- Vrlo jednostavno nanošenje - učinak samoniveliranja
- Neporozna, glatka površina
- Izvrsno brušenje, počevši od P150
- Izvrsno prijanjanje na razne podloge
- Niska specifična težina (1.27 kg/L)

Priprema podloge

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe, bez hrđe i masnoće. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro izbrušenoj površini. Za aluminij i pocinčani čelik, koristite matiranu + matiranu pastu za poboljšanje prijanjanja.

Brušena staklena vlakna (GRP), ostali poliesterski kitovi, akrilni i epoksidni temeljni premazi i postojeći premazi trebaju biti u stanju.

Napomena: Nemojte nanositi kit izravno na reaktivne temeljne premaze (primer za ispiranje/jetkanje), 1K akrilne i nitrocelulozne proizvode.

Omjer miješanja

	Prema težini	
	6170 B17 Glaze putty	6065 Utvrđivač
	100 %	2 %

Temeljito promiješajte kit i utvrđivač dok se boja ne ujednači.


Nemojte se predozirati! Prevelika količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje na završnom sloju.

Aplikacija



Preporučena minimalna temperatura primjene je 10°C.
Temperature ispod 20°C (68°F) mogu znatno produžiti vrijeme sušenja.

Sušenje



Suho za brušenje	15 - 20 min
Pripremljen za upotrebu [20°C]	3 - 5 min
Temperature ispod 20°C (68°F) mogu znatno produžiti vrijeme sušenja.	
Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje visoke temperature ako kontrola temperature nije moguća, maksimalna temperature za sušenje 45 °C.	

Brušenje



Samo suho brušenje!
P100 - 180 (veća debljina kita)
P180 - 320 (mali popravci, manja debljina kita)

Pakiranje

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6170-0,45	Svijetlo plava	450 ml	8
Utvrđivač 6065 je uključen u pakiranje.			

Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliesterski kit, standard
6067 Utvrđivač za poliesterski kit, spor

Hlapivi organski spojevi

HOS vrijednost za ovaj proizvod je 50 g/L.
Minimalna HOS vrijednost prema kategoriji 2004/42/IIIB(c)(250) je 250 g/L.

Rok upotrebe

Min. 12 mjeseci od datuma proizvodnje u normalnim uvjetima skladištenja i neotvorenoj limenci.
(Isto vrijedi i za 6065/6067 utvrđivač)

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!
Uvijek pročitajte upute.
VAŽNO: Ovaj prizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjvanje lokalnih propisa/zakona.
Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.
Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu.
Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.