

6180 B18 Glaze

6180 B18 je visokokvalitetni, brzo sušeci završni poliester kit, razvijen za popravke karoserije vozila. Njegova različita tiksotropna svojstva u odnosu na klasične fine kitove čine ga prikladnim za primjenu kao jednokomponentno rješenje.

- **Brzo sušenje** – Spreman za brušenje već 15-20 minuta nakon nanošenja
- **Jednostavna primjena** – Glatka, samonivelirajuća konzistencija omogućuje lako nanošenje
- **Nepropusna površina** – Ostavlja glatku površinu bez pora i mjehurića
- **Odlično brušenje** – Lako se brusi, brušenje moguće već s P150 granulacijom
- **Izvršno prijanjanje** – Odlično prijanja na različite podloge
- **Lagana formula** – Niska specifična gustoća: 1.37 kg/L

Priprema podloge

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe, bez hrđe i masnoće. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro izbrušenoj površini. Za aluminij i pocinčani čelik upotrijebite podlogu za matiranje i pastu za matiranje za poboljšanje prijanjanja.

Sušenje




Suho za brušenje	15 - 20 min
------------------	-------------

Pripremljen za upotrebu [20°C]	3 - 5 min
-----------------------------------	-----------

Temperature ispod 20°C (68°F) mogu znatno produžiti vrijeme sušenja.

Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje visoke temperature ako kontrola temperature nije moguća, maksimalna temperature za sušenje 45 °C.

Omjer miješanja



Prema težini

6180 B18 Glaze	100 %
6065 Utvrđivač	2 - 3 %

Temeljito promiješajte kit i utvrđivač dok se boja ne ujednači.

Nemojte se predozirati! Prevelika količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje na završnom sloju.

Aplikacija

6180 B18 Glaze



Preporučena minimalna temperatura primjene je 10°C.
Temperature ispod 20°C (68°F) mogu znatno produžiti vrijeme sušenja.

Pakiranje

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6180-1	pastel zelena	1 L	6
Utvrđivač 6065 je uključen u pakiranje.			

Brušenje



Samo suho brušenje!

P100 - 180 (veća debljina kita)

P180 - 320 (mali popravci, manja debljina kita)

Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliesterski kit, standard (crveni čep)

6067 Utvrđivač za poliesterski kit, spori (plavi čep)*

* Nisu svi plavi BPO utvrđivači isto spori!

Hlapivi organski spojevi

HOS vrijednost za ovaj proizvod je 230 g/L.

Kategorija proizvoda je VOC 2004/42/II(b)(250).

Rok upotrebe

Min. 12 mjeseci od datuma proizvodnje u normalnim uvjetima skladištenja i neotvorenoj limenci.
(Isto vrijedi i za 6065/6067 utvrđivač)

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod



Tehnički list

2025-7

6180 B18 Glaze

za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.