

Opis

Univerzalni brz i mekani lagan poliesterski git. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji materijala za popunjavanje, njegova specifična težina od samo 1,3 kg/L omogućuje popunjavanje nepravilnosti i udubljenja sa znatno manjom količinom materijala (po težini) u usporedbi s uobičajenom gitovima. Suši se do 40 % brže od uobičajenih gitova.


Karakteristike i prednosti:

- specifična težina 1,3 kg/L (klasični kitovi ≈ 2 kg/L)
- spreman za brušenje u 12 minuta
- izvrsno prijanjanje na pocinkovani čelik, aluminijumske i čelične površine
- jednostavno razmazivanje, s visokom tiksotropijom materijala
- neporozna, glatka površina
- prijanjanje na drvene i poliesterske laminate
- izvrsno brušenje, početna granulacija P150
- može se koristiti kao git za popunjavanje i fino popunjavanje.

Priprema podloge

Površine koje se obrađuju moraju biti čiste, suve, bez rđe i odmašćene. Optimalno prijanjanje postiže se na dobro izgladenoj površini.

Nanošenje proizvoda

	Odnos mešanja 6600 <table> <tr> <td>SFR Air Bond</td><td>100 %</td></tr> <tr> <td>6065 Učvršćivač za git</td><td>3 % (po težini; ne koristiti u premalim količinama ili predozirati)</td></tr> </table> Dobro izmešajte git i učvršćivač dok boja ne postane ravnomjerna. Ne predozirati! Prekomerna količina učvršćivača može uzrokovati promenu boje završnog laka.	SFR Air Bond	100 %	6065 Učvršćivač za git	3 % (po težini; ne koristiti u premalim količinama ili predozirati)
SFR Air Bond	100 %				
6065 Učvršćivač za git	3 % (po težini; ne koristiti u premalim količinama ili predozirati)				
	Nanošenje <table> <tr> <td>Temperatura upotrebe</td><td>najmanje 10 °C</td></tr> </table>	Temperatura upotrebe	najmanje 10 °C		
Temperatura upotrebe	najmanje 10 °C				

	Sušenje pri 20 °C 12 – 14 min Vreme upotrebljivosti materijala 3 – 4 min nakon mešanja pri 20 °C
	Brušenje Samo suvo brušenje P150-320

Komplementarni proizvodi

6065 Učvršćivač za git

Br. proizv.	Opis	Količina	Pakovanje
6600-1	Bela	1 L	8

HOS

HOS 2004/42/IIB(c) (250) <250

Rok upotrebe

Najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstvo

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Osoba koja upotrebljava ovaj proizvod za bilo koju drugu namjenu različitu od one propisane ovim tehničkim listom deluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštovanje lokalnih propisa/zakona.

Opisani materijali osmišljeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu te nisu namenjeni za široku upotrebu.

Opisane informacije i metode temelje se na najboljim informacijama i spoznajama kojima raspolažemo i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvršenje, rezultate ili prikladnost bilo koje upotrebe. Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili oštećenja koja mogu proizići iz upotrebe proizvoda. Pre upotrebe proizvoda korisnik mora proveriti je li ovo zadnja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu trgovački su zaštitni znaci u vlasništvu kompanija Silco. Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu trgovački su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Silco. Za dodatna pitanja obratite se kompanija Silco d. o. o.