

Opis

6880 je 2-komponentni git na bazi poliestera za prskanje dizajniran da lako popuni nepravilnosti na većim površinama (primer: udubljenja od grada, duboke ogrebotine ili loše pripremljene površine za popravku). Proizvod se odlikuje brzim sušenjem, lakim brušenjem i neporoznom površinom.

Karakteristike i prednosti

- brzo vreme sušenja i lako brušenje
- visoka moć zapunjavanja
- lako se nanosi, odlično razlivanje
- za nanošenje preko golih metala, delova ojačanih staklom ili originalnih boja sa određenim ograničenjima (preporučujemo testiranje adhezije pre nanošenja)
- isporučuje se sa tečnim CHP učvršćivačem

Priprema podloge

Površina mora biti čista, suva, brušena i odmašćena.

Proizvod treba nanositi samo na:


- matiran i odmašćen goli čelik (nije za upotrebu preko cinka, aluminijuma ili plastičnih podloga)
- ravna staklena vlakna, poliesterski kitovi, drvo
- potpuno suv epoksidni prajmer (za najbolju adheziju preporučuje se brušenje epoksidnog prajmera)

Oprez: Ne nanosite kit direktno na prajmer za boju, wash prajmer, pocinkovani čelik, aluminijum, akril i nitrocelulozne proizvode.

Izolujte sa 1K/2K filerom pre premazivanja osnovnim/završnim premazima.

Opremu za farbanje treba očistiti odmah nakon upotrebe.

Informacije o aplikaciji

	Odnos mešanja	
	6880 B88 Sprayplast	100
	Priložen Učvršćivač	2,5 – 3 % po težini
	Viskoznost proizvoda je već podešena za prskanje. Međutim, može se dodati do 5 – 10 % razređivača (7030/7050) u slučaju upotrebe mlaznica manjih od 2 mm.	
	Pištoli / priključak	
	Gravitacioni 2 – 2,5 mm	1,5 – 2,0 bar
	Usisni	Proverite podatke proizvođača

	Aplikacija Broj premaza: 1 – 3 premaza Pauza između premaza: 5 – 10 min Debljina suvog filma: 100 – 700 mikrona Temperatura aplikacije: minimum 10°C (50°F); <75% relativna vlažnost						
	Sušenje Brušenje (20°C/68°F & 3% Učvršćivač): 45 – 60 min Pot life (20°C/68°F & 3% Učvršćivač): 20 – 30 min Premazivanje (20°C/68°F & 3% Učvršćivač): Posle 180 minuta						
	Brušenje Samo suvo brušenje P180 – P320 Proizvodi od poliesteru imaju visoku osetljivost na vodu, stoga 6880 git u spreju treba samo suvo brusiti.						
Proizvod. Br.		Opis		Zapremina		Pakovanje kutija	
6880-1,5 Isporučuje se sa 50 ml tečnog CHP učvršćivača		Siva		1,5 kg		6	
VOC							
VOC 2004/42/IIB (b) (250) <120							
Rok trajanja							
Najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorenoj konzervi.							
Dodatne informacije							
SAMO ZA PROFESIONALNO KORIŠTENJE! Uvek pročitajte uputstva. VAŽNO: Ovaj prizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži I sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje I ispunajvanje lokalnih propisa/zakona. Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opštu upotrebu. Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo I služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista. Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.							

Tabela 1 – Odnos mešanja po težini (3% CHP učvrščivač)

Zapremina RFU potrebne boje (ml)	Težina: Sprayfiller	Težina učvrščivača (3 % w.)
100	181	5,4
250	451	13,5
330	596	17,9
500	903	27,1
750	1354	40,6
1000	1805	54,2