

7015 Adhesion Promoter

1K Plastic Primer (transparentni ili srebrni)

Ver.: 2020-1

Opis

7015 je brzi 1K promoter adhezije za prajmiranje velike većine plastičnih podloga. Pogodan za većinu vrsta plastike bez prajmera koja se koristi u automobilske industriji kao što su branici, ukrasi itd.

Karakteristike i prednosti


- - odlična adhezija na većinu plastičnih podloga
- brzo sušenje
- blago srebrno obojen radi lakše procene primene (proiz.br.: 7015-S)

Priprema podloge

Temeljno isperite podlogu istom vodom. Osušite podlogu fenom, odmastite 9515 Anti-Sil sredstvom za uklanjanje silikona. Obrusite neprajmerisane plasti ne delove sa finom podlogom za brušenje da biste pripremili glatke podloge i srednje grubim jastu ičem za brušenje za teksturirane podloge. Ponovo odmastite sredstvom za uklanjanje silikona 9515 Anti-Sil. Ako se plasti na površina ini nekonzistentnom, preporu uje se da se deo tzv "zapali" ili prethodno pe i 30 minuta na 60°C / 140 °F.

Promoter adhezije nije pogodan za nanošenje na polistiren (PS), isti polipropilen (PP) i isti polietilen (PE), koji se smatra nebojim. Ne koristiti na prethodno prajmerisanim plasti nim delovima. Ako niste sigurni koja je vrsta plastike, testirajte prianjanje pre dorade.

Aplikacija



Odonos mešanja

Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu, nije potrebno razređivanje. Dobro protresite konzervu pre upotrebe!



Pištoli za farbanje /priključak

Gravitacioni 1,2 - 1,4 mm

1,8 – 2,0 bar



Aplikacija i vreme sušenja

Broj premaza	1 – 2 premaza
Pauza između nanosa (20 °C/68 °F)	5 – 10 min
Pauza pre premazivanja (20 °C/68 °F)	15 – 20 min
Totalno suv film	5 – 7 mikrona
Rok nakon otvaranja (20 °C/68 °F)	-
Sušenje	
na 20 °C/68 °F	15 – 30 min
rok nakon otvaranja 20 °C/68 °F	-

7015 Adhesion Promoter

1K Plastic Primer (transparentni ili srebrni)

Ver.: 2020-1



Recoating

Brušenje: Nije neophodno u normalnoj upotrebi. Posle 2h pauze brušenje je neophodno.

Premazivanje sa: Osnovni premazi (na vodenoj bazi, na bazi rastvarača), završni premazi, prajmeri

VAŽNO

Pre sledećeg nanošenja premaza, uverite se da je proizvod potpuno suv. Nemojte prekoračiti preporučenu debljinu sloja jer to može dramatično povećati vreme sušenja.

Neusaglašenost može uticati na adheziju.

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
7015-S-1	Srebrna	1 L	6
7015-T-1	Transparentna	1 L	6

VOC

VOC 2004/42/II(a)(840) 820

Rok trajanja

Min. 24 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorenoj konzervi.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva pogledajte nalepnicu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koje svrhe koje nisu preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na sopstveni rizik. Korisnik je odgovoran da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali dizajnirani su za nanošenje od strane stručnog, obučenog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti. Opisani podaci i metode zasnovani su na najboljim informacijama i nama poznatim praksama i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namenu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija. Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu Silco d.o.o. .