

Opis

1K akrilni brusni prajmer karakteriše se brzim sušenjem i jakim prijanjanjem na podloge.


Karakteristike i prednosti:

- moguće premazivanje akrilnim, sintetičkim ili nitro premazima
- brzo sušenje
- visoka pokrivna moć

Priprema supstrata

Očistite, osušite i odmastite površinu odgovarajućim sredstvom za čišćenje od silikona. Preporučuje se upotreba odgovarajućeg prajmera (epoksid, etch, itd.) Kako bi se optimizovalo prijanjanje na aluminijumske i pocinkovane čelične površine. Goli čelik brusiti sa P80 - P120 / suvi. Stari premazi brusiti sa P320 - P400 / suvi ili P800 - P1000 / mokri.

Informacije o nanošenju



Odnos mešanja

7050 Maxx razređivač 5 % vol.

Ako je potrebno, podesite viskoznost do 40-50%. U tom slučaju proizvod nije kompatibilan sa VOC.



Pištolj za nanošenje (lakiranje) /ulaz vazduha

Gravitacijska posuda 1.4 - 1.8 mm

1.5 - 2.0 bar

Sa gravitacijskom posudom (na dnu)

Proverite podatke proizvođača




Nanošenje

Broj premaza 1 – 3 premaza

Pauza između premaza 5 – 10 min

Ukupna debljina suvog sloja 30 – 50 microns



Sušenje

Bez prašine 15 – 20 min

Na dodir 40 – 60 min

na 20°C 24 h

na 60°C 30 min

Rok upotrebe nako otvaranja 20°C -

Komplementarni proizvodi

7050 Maxx Razređivač

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
7020-C-0,75	Siva	750 ml	6
7020-C-3,5	Siva	3,5 L	2

VOC

2004/42/IIB(c) (540) <540

Rok trajanja

Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstvo.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne stvari, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namene i pod drugim okolnostima, kao što ih opisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namenjeni za opštu upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima sa kojima raspolazemo i služe u glavnom kao uputstvo za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.