

Opis

Direct-to-plastic prajmer ima izvršno vezivanje za neobrađenu plastiku otpornu na rastvarače. Prajmer se može ponovo prebojiti sa svim uobičajenim sistemima osnovnih premaza (na bazi vode ili rastvarača) kao i ostali 1K i 2K premazi. Nema potrebe za brušenjem ili termičkom obradom plastičnih delova pre aplikacije DTP prajmera. Barem 2 puta brža primena na plastičnim delovima nego sa konvencionalnim plastik prajmerima/aditivima.

Karakteristike i prednosti


- odlično prijanjanje na različite plastične podloge (PP, PP-EPDM, PVC, ABS ...)
- prajmer treba nanositi kao morko-na-mokro prajmer (bez brušenja pre aplikacije, bez brušenja nakon aplikacije).
- minimalna pauza u nanošenju pre sledećeg premaza: 10 min
- maksimalna pauza u nanošenju pre sledećeg premaza: 24 h
- glatka površina i izvanredan izgled završnog premaza

Priprema podloge

Plastične delove nije potrebno zagrevati ili matirati pre nanošenja DTP prajmera.

Odmastiti površinu sa Silco antislilikonskim odmašćivačem (proiz. 9515). Ostavite delove da se potpuno osuše. Dodatno, koristiti Antistatičnu Krpu za Odmašćivanje (proiz.br. 2215) je preporučeno. Zbog najrazličitijih vrsta plastike i jedinjenja na tržištu, preporučujemo testiranje proizvoda na originalnim plastičnim delovima (aplikacija i adhezija). Ako je plastični deo već fabrički nanešen prajmer, ovaj prajmer treba obrusiti. Obično ovaj prajmer nije otporan na 7050 ili nitro razređivač, pa bi to trebalo proveriti.

Informacije o aplikaciji

	Odnos mešanja 7025 DTP Prajmer 100 % 7030/7050/7070 50 %
	Set pištolja/priključak Gravitacioni 1,2 – 1,4 mm 1,5 – 2,0 bar Usisni Proverite podatke proizvođača
	Aplikacija Broj premaza: 1 – 1,5 (1 tanak zatvoreni premaz pra en sa 1 punim mokrim premazom) Totalno suv film: 20 – 40 mikrona

sušenje (20°C/68°F)

Min. pauza u nanošenju:	10 – 15 min
Max.pauza u nanošenju:	24 h
Totalna čvrstina:	24 h

Proizv. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
7025-C-1	Siva	1 kg	6

VOC

VOC 2004/42/IIB(a)(840) 815 g/L

Rok trajanja

Min. 24 meseci od datuma proizvodnje u normalnim uslovima skladištenja, neotvorenoj ambalaži .

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva pogledajte nalepnicu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koje svrhe koje nisu preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na sopstveni rizik. Korisnik je odgovoran da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali dizajnirani su za nanošenje od strane stručnog, obučenog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti.

Opisani podaci i metode zasnovani su na najboljim informacijama i nama poznatim praksama i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namenu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu Silco d.o.o. .