

Opis

Aditiv za prijanjanje za 2K Prajmer Filere na plastičnim površinama

Karakteristike i prednosti


- odlično prijanjanje na različitim plastičnim površinama (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- prajmer filer može se naneti kao mokro-na-mokro ili kao filer za brušenje
- aditiv ne utiče na karakteristike samog prajmer filera (curenje, brusnost, zapunjavanje papira, prijanjanje na osnovni ili završni premaz)
- glatka površina

Priprema površine


U slučaju premazivanja plastike: Pre nanošenja, zagrijati predmet koji će se farbati 60 minuta na 60°C. Odmastiti površinu sa Silco antsilikonskim odmašćivačem. Brusiti/matirati sa pastom za matiranje. Očistiti opet sa Silco antsilikonskim odmašćivačem. Sve predmete osušiti kompletno. PAŽNJA: Obrušeni materijal mora biti uklonjen totalno! Posle ove pripreme, uraditi test vodom. Ako voda brzo sklizne sa površine uraditi ponovo pripremu. Dodatno, koristiti Antistatičku Krpu Za Odmašćivanje (proiz.br. 2215) je preporučeno. Zbog najrazličitijih vrsta plastike i jedinjenja na tržištu, preporučujemo prethodno testiranje proizvoda na originalnim plastičnim delovima (nanošenje i prijanjanje).

Informacije o nanošenju

Mokro-na-Mokro nanošenje

	Prajmer Filer 5900 3-2-1 Surfacer	
	5900 3-2-1 Surfacer	5 (vol.)
	9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač	1 (vol.)
	7035 4Plastic	10 %
	Dodati razređivač 7050 da bi se prilagodila viskoznost.	(20 – 30% razređivač)

Normal application (sandable filler)

	Primer Filler 9900 M9 Surfacer	
	9900 M9 Surfacer	5 (vol.)
	9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač	1 (vol.)
	7035 4Plastic	10 %
	Dodati razređivač 7050 da bi se prilagodila viskoznost.	(10 – 15% razređivač)

	Primer Filler 5900 3-2-1 Surfacer		
	5900 3-2-1 Surfacer	5 (vol.)	
	9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Učvršćivač 7035	1 (vol.)	
	4Plastik	10 %	
	Dodati razredivač 7050 da bi se prilagodila viskoznost.	(10 – 15% razredivač)	
	Primer Filler 9900 M9 Surfacer (fast drying)		
	9900 M9 Surfacer	3 (vol.)	
	3950 2K Ulvršćivač	1 (vol.)	
	7035 4Plastik	10 %	
	Dodati razredivač 7050 da bi se prilagodila viskoznost.	(10 – 15% razredivač)	
	Pištoli za farbanje set /priključak za vazduh		
	Gravitacioni 1,4 – 2,5 mm Usisni	1,5 – 2,0 bar	
		Proverite podatke proizvođača	
	Nanošenje	<u>Mokro-na-Morko</u>	<u>Normalno nanošenje</u>
	Broj premaza	1	2 – 3
	Pauza nanosa	/	5 – 10 min
	Totalno suv film	20 – 25 mikrona	120 – 180 mikrona
Sušenje			
	Vreme sušenja svakog prajmer filera zavisi od samog prajmer filera, i korišćenog učvršćivača i razredivača. Vreme sušenja pojedinačnog prajmer filera su dostupni u zasebnim tehničkim listovima.		
Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
7035-0,5	/	0,5 L	12
Rok trajanja			
Min. 24 od datuma proizvodnje u normalnim uslovima korišćenja i neotvorenom pakovanju.			

Dodatne Inforimacije

SAMO ZA PROFESIONALNO KORIŠTENJE!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dodatna uputstva, pogledajte nalepnicu na proizvodu i sigurnosno-tehničkom listu. Osoba koja koristi proizvod u bilo koju drugu svrhu osim preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na svoj rizik. Odgovornost korisnika je da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo.

Opisani materijali dizajnirani su za primenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koji koriste odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti.

Informacije i opisane metode zasnivaju se na najboljim nama poznatim informacijama i praksama i služe samo kao smjernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namjeravanu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Silco.