

Opis

Visokokvalitetni akrilni prajmer filer koji lako zapunjava ogrebotine nastale brušenjem i druge manje površinske nedostatke. Lako se brusi do finog završnog sloja. Može se naneti direktno na metal (čelik, elektro pocinkovane, aluminijum), git/filer i obrušeni OEM završni premazi.

Karakteristike i Prednosti

- odlično prijanjanje na različite podloge
- brzo sušenje
- lako brušenje nakon 45 minuta bez zapunjavanja brusnog papira
- visoka pokrivenost
- prebojivo sa sintetičkim, nitro, akrilnim ili uretanskim premazima
- visoka otpornost na habanje i hemijske uticaje

Priprema podloge


Očistite, osušite i odmastite površinu odgovarajućim anti-silikonskim sredstvom za čišćenje. Preporučuje se upotreba odgovarajućeg prajmera (Epoksi, Etch itd.) Za optimizaciju prijanjanja na površinama od aluminijuma i pocinkovanog čelika.

Goli čelik brusiti sa granulacijom P80 – P120/suvo.

Stare premaze brusiti sa granulacijom P320 – P400/suvo ili P800 – P1000/mokro.

Podloge: Pravilno pripremljen čelik, Galvaniziran i Aluminijum; Filer ili Git; Epoxy Prajmer; Self-Etch Prajmer

Informacije o aplikaciji



Odnos mešanja

7030/7050/7070 Maxx Razređivač 35 % *

Izbor razređivača imaće direktan uticaj na vreme pauze između nanosa i sušenja.



Set pištolja /priključak

Gravitacioni 1.4 - 1.8 mm 1.5 – 2.0 bar

Usisni: Proverite podatke proizvođača




Aplikacija

Broj premaza: 1 – 3 premaza

Pauza između nanosa: 5 – 10 min

Totalno suv film: 80 – 120 mikrona (u 3 sloja)



Sušenje

Suv za brušenje (20°C/68°F) 45 – 60 min

Rok nakon otvaranja (20°C/68°F) -

Tehničke informacije

Teoretska pokrivenost: 6 – 8 m²/kg gotovog za upotrebu proizvoda daje 40 µm gustine suvog filma.

Maksimalna hemijska otpornost: Nakon 7 dana

Prijanjanje (ASTM D 3359): B=5 na površinama tretiranim kao što je gore navedeno.

Komplementarni proizvodi

7030/7050/7070 Maxx Razređivač

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
7040-C-3,5	Siva	3,5 L	2

VOC

2004/42/IIB(c) (540) <500 g/L

Rok trajanja

Min. 24 meseci od datuma proizvodnje u normalnim uslovima korišćenja i neotvorenoj ambalaži.

Dodatne informacije**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije u radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva pogledajte nalepnicu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koje svrhe koje nisu preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na sopstveni rizik. Korisnik je odgovoran da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali su dizajnirani za nanošenje od strane stručnog, obučenog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti. Opisani podaci i metode zasnovani su na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namenu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija. Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu kompanije Silco.