

Opis

Visokokvalitetni ultrabrzi akrilni prajmer filer prikladan za brze popravke. Filer se može brusiti nakon 15minuta od nanošenja na sobnoj temperaturi. Ima dobro prijanjanje na goli metal, galvanizirani čelik, aluminijum i plastiku. Nanošenje je jednostavno, a konačna površinska obrada glatka.

Karakteristike i prednosti

- brzo sušenje na sobnoj temperaturi: 15 min/20°C (68°F)
- brzo sušenje na povišenim temperaturama ili IR-u: 5 min at 60°C (140°F)
- brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju pečenja pričekajte dok se ne ohladi)
- direktno nanošenje na metal, prijanjanje na pocinkovane i aluminijumske podloge
- moguće nanošenje na plastične delove (u kombinaciji sa 7035 4Plastic aditivom)
- jednostavan za brušenje - štedi vreme, napor i brusni papir
- bez zapunjavanja brusnog papira
- glatka površina

. Priprema podloge

Očistite, osušite i odmastite površinu odgovarajućim anti-silikonskim sredstvom za čišćenje. Pre nanošenja prajmer filera za osnovni premaz na goli čelik / metal, obrusite površinu. Goli čelik pre nanošenja treba lagano izbrusiti i potpuno očistiti od rđe. Prajmer se može nanositi direktno, ali se preporučuje 2K epoksidni prajmer ili Etch prajmer tamo gde je potrebna optimalna adhezija i otpornost na koroziju. Preporučuje se upotreba odgovarajućeg prajmera (epoksid, etch, itd.) Za optimizaciju adhezije i zaštite od korozije na površinama od aluminijuma i pocinkovanog čelika.

Novi delovi/paneli brusiti sa granulacijom P360/suvo ili P800/mokro.

Stari premazi brusiti sa granulacijom P280 - P320/suvo ili P800/mokro.

GRP ili Fiberglass brusiti sa granulacijom P320/suvo.


Poliesterski Fileri brusiti sa granulacijom P120-P320/suvo.

Cink i Aluminijum: Scuffing podloga + pasta za matiranje


Pre nanošenja osnovnog laka na bazi vode očistite odgovarajućim anti-silikonskim sredstvom na bazi vode, kako je takođe predložio proizvođač vodenog laka.

Podaci o aplikaciji

Standardna aplikacija

	Odnos mešanja	Po Zapremini	Po Težini
	7120 M12 SFR Superfast	5	1000
	7125 HS Učvršćivač	1	140
	7050/7030/7070 Maxx Razređivač	10 – 20 %	70 – 140
Za detaljan odnos mešanja pogledajte tabelu 1.1 na kraju ovog dokumenta.			

Aplikacija na plastične delove

	Odnos mešanja		Po Zapremini	Po Težini
	7120 M12 SFR Superfast		5	1000
	7125 HS Učvršćivač		1	140
	7035 4Plastic Aditiv Adhezije (Plastik prajmer aditiv)		10 %	70
	7030/7050/7070 Maxx Razređivač		10 % *	70
* Po potrebi dodajte razređivač za podešavanje viskoznosti prskanja.				
	Pištolja za prskanje / ulaz za vazduh			
	Gravitacioni 1.4 - 1.8 mm	1.5 – 2.0 bar		
	Usisni	Proverite podatke proizvođača		
	Aplikacija			
	Totalno suv film	50 – 100 µm		
	Broj slojeva	1 – 2 sloja		
	Pauza između nanosa	Dok ne matira		
	Vreme sušenja		na debljini 50 – 100 µm	
	Suv za brušenje (20°C/68°F)		15 – 20 min	
	Suv za brušenje (60°C/140°F)		5 min	
	Infracrveni kratki talas		5 min	
	Rok nakon otvaranja (20°C/68°F)		35 min	
	Proizvod bi trebalo ponovo naneti u roku od 48 sati.			

Komplementarni proizvodi

- 7125 HS Učvršćivač (rok trajanja 12 meseci)
- 7050 Maxx Razređivač Standard, 7070 Maxx Razređivač Spori, 7030 Maxx Razređivač Brzi
- 7035 4Plastic Aditiv Adhezije (Plastik prajmer aditiv)

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
7120-A-3,5	Bela	3,5 L	2
7120-B-3,5	Tamno Siva	3,5 L	2
7120-C-1	Svetlo Siva	1 L	6
7120-C-3,5	Svetlo Siva	3,5 L	2

VOC

2004/42/IIB(c) (540)<540

Dodatne informacije

Kada se ovaj proizvod koristi u većoj debljini u određenim uslovima, u zavisnosti od pripreme površine, tipa površine i postupka sušenja, nakon određenog vremenskog perioda može se pojaviti blagi pad sjaja laka. Zbog toga se preporučuje da se proizvod uglavnom koristi za brze popravke na mestu.

Ispitivanje materijala

Bilo koja vrsta ispitivanja primenjenog materijala (test adhezije, test kamenčića, hemijska otpornost, test slane komore...) mora se obaviti najmanje 15 dana nakon aplikacije.

Uputstva za obradu

U slučaju nanošenja na plastiku: Pre nanošenja, zagrevati predmet koji se farba 60 minuta na 60 ° C. Odmastite površinu Silco anti-silikonskim odmašćivačem. Brusite / matirajte sa matirajućom pastom.. Odmastite ponovo površinu Silco anti-silikonskim odmašćivačem. Ostavite delove da se potpuno osuše. PAŽNJA: Brušeni materijal mora biti u potpunosti uklonjen! Posle ove pripreme preporučujemo da se uradi test vlaženja vodom. Ako se voda brzo povuče, ponovite prethodni tretman. Pored toga, upotreba antistatičke krpe za odmašćivanje (art.no. 2215) preporučujemo. Zbog najrazličitijih vrsta plastike i jedinjenja na tržištu, preporučujemo prethodno testiranje proizvoda na originalnim plastičnim delovima

Rok Trajanja

Min. 24 meseci od datuma proizvodnje u normalnim uslovima skladištenja u neotvorenoj ambalaži.

Table 1.1 – Odnos mešanja po težini (sa 7125 Učvršćivačem)

Zapremina RFU potrebne boje (ml)	Težina Prajmera	Težina Prajmer + Učvršćivač	Težina Prajmer + Učvršćivač + Razređivač
100	104	118	131
250	259	294	326
330	342	388	431
500	518	589	653
750	777	883	979
1000	1036	1177	1306

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva pogledajte nalepnicu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koje svrhe koje nisu preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na sopstveni rizik. Korisnik je odgovoran da preduzme sve neophodne korake za ispunjavanje lokalnog zakonodavstva.

Opisani materijali dizajnirani su za nanošenje od strane stručnog, obučenog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti.

Opisani podaci i metode zasnivaju se na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju namenu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu zaštitni su znaci u vlasništvu kompanije Silco.