

Opis

Antikoroziivni prajmer za čelične konstrukcije, autobuse, alate za poljoprivredne mašine itd.

Priprema supstrata



Brušenje

Goli čelik


Fosfatni metal

P80 - 120 (suvo)

Scotch-brite

Očistite, osušite i odmastite površinu odgovarajućim sredstvom protiv silikona.

Nanošenje



AIRLESS

PIŠTOLJ ZA PRSKANJE

Odnos mešanja

(maseni odnos)

Mešana Boja

1000

Razređivač 5555/7050

-

Mešana Boja

1000

Razređivač 5555/7050 150-200

Mixing ratio

(odnos zapremine)

Mešana Boja

100%

Razređivač 5555/7050

-

Mešana Boja

100%

Razređivač 5555/7050 15-20%

Rok nakon otvaranja (20°C)

Neograničen

Neograničen



Viskoznost (20°C)

30 – 40 s DIN 4

25 – 28 s DIN 4

Podešavanje pištolja

13 – 15 / 120 – 150 bar

1,6 – 1,8 mm / 2 – 2,5 bar



Broj nanosa

1

1

Debljina suvog filma

60 – 80 mikrona

60 – 80 mikrona

Sušenje



Suvo prašina (20°C)

15 – 20 min

Suvo na dodir (20°C)

40 – 60 min

Debljina suvog filma

60 – 80 microns

Prebojivo

UniMix mešoviti premazi

Tehničke informacije

Teoretski prinos: 6.0 – 8.0 m²/kg proizvoda spremnog za upotrebu daje suvi film debljine 40 mm. Izgled: mat 15±5%

Viskozitet: 12" ± 2" Ford 8

Maksimalna hemijska otpornost: Posle 7 dana

Prijanjanje (ASTM D 3359): B=5 na površinama tretiranim kao što je gore navedeno.

Ispitivanje slanim raspršivačem: Ako se primenjuje u cikličnom premazu sa završnim premazom debljine 100-120 mm, 500 sati osušeni film od 60 mm prajmera, 300 sati. Prefarbavanje: Nakon najmanje 4 sata sa sistemom na bazi rastvara ili čak nakon 30-60' sa sistemom na bazi vode. Preko 48 sati se preporučuje lagano brušenje pre nanošenja premaza.

Bezbednost i zdravlje

Za zdravstvene i sigurnosne mere koristite sigurnosni list i etiketu. Sledite uputstva za skladištenje.

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
90.100	Binder UniMix 1K Nitro Primer	16 kg	16 kg

VOC mešane boje

2004/42/IIB(c)(540)<540

Dodatne informacije**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU**

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, tako da je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalje instrukcije, proverite nalepnicu na proizvodu i sigurnosni list. Osoba koja koristi proizvod za bilo koju drugu svrhu osim one koja je preporučena u ovom tehničkom listu, deluje na vlastitu odgovornost. Odgovornost je korisnika da preduzme sve neophodne korake da ispuni lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali su dizajnirani za primjenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koristeći odgovarajuću opremu i nisu namijenjeni za prodaju široj javnosti.

Opisane informacije i metode zasnivaju se na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smjernice za optimalno korištenje, bez odgovornosti za učinak, rezultate ili prikladnost za bilo koju namjeravanu upotrebu. Mi ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre korištenja proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija. Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su robne marke u vlasništvu kompanije Silco.