

Opis

90.400 UniMix 1K Synthetic Glossy Binder koristi se za izradu gornjeg premaza na bazi alkidnih smola koje se suše na zraku. Najbolje se koristi za industrijsku stolariju, proizvodnju željeza, poljoprivredne strojeve itd.

Osobine proizvoda

- dobro prijanjanje na različite podloge
- može se koristiti kao temeljni premaz i završni premaz u jednoj fazi
- ako je potrebna bolja otpornost na vanjske uvjete potrebno je nanijeti premaz

Priprema površine



Podloga

Metali:

Osnovni materijal:

Brušenje

P80 - 120 - 240 (dry) (suho)

Pročitajte tehnički list za temeljna punila


Odmaščivanje

Sve površine potrebno je temeljito očistiti, osušiti i odmastiti sa odgovarajućim antisilikonskim sredstvom za čišćenje.

Nanesite na temeljni materijal kada je potrebna visoka zaštita od vanjskih utjecaja. Inače ga možete nanositi izravno na površinu.

U slučaju pjeskarenja površine, farbanje se mora obaviti odmah nakon pjeskarenja.

Omjer mješanja




Bezzračan


Običajno

Omjer mješanja: (težina)	Mješani lak	1000	Mješani lak	1000
	Razrijeđivač 7050	150 – 200	Razrijeđivač 7050	50 – 100
Omjer mješanja: (volumen)	Mješani lak	1	Mješani lak	1
	Razrijeđivač 7050	15 – 20 %	Razrijeđivač 7050	5 – 10 %

Primjena

	<u>Bezzračan</u>	<u>Običajno</u>
	Postavljanje pištolja:	9 - 11/120 – 150 bar
	Broj slojeva:	2
	Flash-off (20 °C/68 °F):	5 – 10 min
	Viskoznost (DIN 4 at 20 °C/68 °F):	22 – 30 s
	Prefarbavanje (20 °C/68 °F):	Proizvod se može premazati mokro na mokro ili iza 4 - 6 sati sa sobom. Inače pričekajte 2 - 3 tjedna prije premaza. Koristite samo razrjeđivače na bazi white spirita ili s niskim udjelom aromata.

Sušenje

	Prašno suho (20 °C/68 °F):	20 – 30 min
	Suho na dodik (20 °C/68 °F):	6 – 8 h
	Potpuno suho (20 °C/68 °F):	24 – 36 h
	Potlife (20 °C/68 °F):	neograničen
	Debljina suheg filma:	30 – 50 µm

Tehničke informacije

Teoretska pokrivenost:	10 m ² /kg pripremljenog materijala dovoljno je za 40 µm suhog filma
Maksimalna kemijska otpornost:	nakon 7 dana
Završni izgled:	polumat; 40 ± 10 % (kut od 60°)
Adhezija (ASTM D 3359):	B = 5 na podlogama pripremljenim prema gore opisanim postupcima

VOC mješanog laka

2004/42/IIA(i)(500)<500

Zdravlje i sigurnost

Za zdravstvene i sigurnosne mjere, poštujujte sigurnosne listove i oznaku na ambalaži. Također slijedite upute za pohranu.

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
90.400	UniMix 1K Synthetic Glossy Binder	20 kg	/

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane su na temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.