

Opis

UniMix 2K poliakril binder se koristi za proizvodnju poliakrilnih premaza na bazi poliakrila 2K tehnologije.

Karakteristike

- glatka i sjajna površina
- može se nanositi Airless, pneumatskim, konvencionalnim ili HVLP metodama
- Visoka pokrivenost u kombinaciji sa UniMix sistemom za nijansiranje

Priprema površine




Završni premaz baziran na UniMix 2K poliakrilnom binderu nanositi na prajmere i poliuretanske i poliesterske filere.


Priprema površine zavisi od korišćenog prajmera / filera.

Odmastiti i očistiti pre nanošenja.


Odnos mešanja

	KONVENCIONALNI		AIRLESS	
	Zapremina	Težina	Zapremina	Težina
 Boja za mešanje 2K Učvršćivač (9230/9250/9270) Razređivač 7050	2	1000	2	1000
	1	450	1	450
	0-10%	0-90	/	0
Rok nakon otvaranja (20°C)	90 min		90 min	
Viskoznost (20°C)	16 – 20 s DIN4		20 – 25 s DIN4	

Nanošenje

	KONVENCIONALNI	AIRLESS
	 Postavka pištolja: Broj premaza: Pauza između premaza Debljina suvog nanosa	1,2 - 1,4 mm / 2 – 2,5 bar
HVLP 2 bar		120 – 140 bar
2		1 – 2
5 – 10 min		10 – 15 min 40 –
	40 – 60 µm	60 µm

Sušenje

	Suvo na prašinu (20°C)	20 – 30 min
	Suvo za montažu (20°C)	4 – 6 h
	Totalno suvo (20°C)	24 h
	Totalno suvo (60°C)	25 min
	Maksimalna hemijska otpornost: nakon 7 dana Prekrivanje: UniMix 2K poliakril završni premaz može se premazati istim poliakrilnim premazom 6h nakon nanošenja. Kada je materijal potpuno suv (24h), površinu je potrebno brusiti pre nanošenja premaza.	

Tehničke informacije

Teoretski prinos: 10 m²/kg

Izgled nanosa: glossy; >90% (60° angle)

Prijanjanje (ASTM D 3359): B=5 na površinama tretiranim kao što je gore navedeno.

VOC mešanja boje

2004/42/II B(e)(840) < 580

Zdravlje i bezbednost

Za uputstva o zdravlju, bezbednosti i zaštiti životne sredine molimo da pogledate odgovarajuće bezbednosne listove i etikete na limenkama. Takođe treba razmotriti uslove skladištenja.

Artikal br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
90.510	Binder UniMix 2K polyacryl glossy	20 kg	/

Dodatne Informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, tako da je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalje instrukcije, proverite nalepnicu na proizvodu i sigurnosni list. Osoba koja koristi proizvod za bilo koju drugu svrhu osim one koja je preporučena u ovom tehničkom listu, deluje na vlastitu odgovornost. Odgovornost je korisnika da preduzme sve neophodne korake da ispuni lokalno zakonodavstvo.

Opisani materijali su dizajnirani za primenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koristeći odgovarajuću opremu i nisu namenjeni za prodaju široj javnosti.

Opisane informacije i metode zasnivaju se na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smernice za optimalno korišćenje, bez odgovornosti za učinak, rezultate ili prikladnost za bilo koju namjeravanu upotrebu. Mi ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre korišćenja proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija. Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su robne marke u vlasništvu kompanije Silco.