

Opis

UniMix ultra brzi akrilni završni premaz je izuzetno brzo sušeći i pruža sjajnu i glatku površinu. Pruža odličnu otpornost na hemikalije i atmosferske uticaje.

Karakteristike


- sušenje bez pečenja omogućava uštedu goriva i električne energije
- sušenje na vazduhu (20 ° C): 50 - 60 min
- moguće prisilno sušenje (60 ° C): 3 - 5 min
- dobro izravnavanje, odličan sjaj, glatka površina
- u skladu sa zahtevima za VOC 420
- učvršćivač 90.915, 90.917 (tom 2: 1)

Priprema supstrata




UniMix završni premaz treba nanositi na prajmere i poliuretanske / poliesterske filere. Priprema površine treba da se izvrši onako kako je propisana za određeni prajmer / filer. Temeljno odmastite i očistite pre farbanja.

Mešanje sa UniMix tonerima



90.910 UniMix binder se mora pomešati sa UniMix tonerima prema formulacijama u UniMix softveru.

Odnos mešanja



	AIRLESS	KONVENCIONALNI
Odnos mešanja Boja mešanja	1000	1000
(po težini) 90.915/90.917 učvršćivač	460	460
7050/7070 Akrilni razređivač	-	50
Odnos mešanja Mixed colour	2	2
(po zapremini) 90.915/90.917 učvršćivač	1	1
7050/7070 Akrilni razređivač	-	0-5 %
Da redukujete viskoznost dodajte 7050 razređivača.		
Za veće površine koristite spori učvršćivač 90.917 ili čak spori razređivač 7070.		
Na temperaturama iznad 30 ° C koristite spori učvršćivač 90.917 ili / i spori razređivač 7070.		

Odnos mešanja

	AIRLESS	KONVENCIONALNI	
	Viskoznost (20°C)	20 – 22 s DIN4	17 – 19 s DIN4
	Postavka pištolja	9 – 11	1,3 – 1,6 mm
	Pritisak	120 – 140 bar	2 – 2,5 bar
	Br. nanosa	2	2
	Pauza između nanosa (20°C)	10 – 15 minutes	5 – 10 minutes

Sušenje

		90.915 učvršćivač za opštu upotrebu	90.917 sporiji učvršćivač za veće površine i visoke T
	Bez prašine (20°C)	20 min	30 min
	Suv za rukovanje (20°C)	50 – 60 min	50 – 60 min
	Suv za rukovanje (60°C)	3 – 5 min	5 – 7 min
	IR	8 min	8 – 10 min
	Debljina suvog nanosa	45 – 50 mikrona	45 – 50 mikrona
	Rok nakon otvaranja (20°)	75 min	75 min

Pokrivenost

Teoretska pokrivenost: 9 – 11 m²/kg. Maksimalna hemijska otpornost: posle 7 dana

Izgled nanosa: Sjajan; 99% (60°)

Prijanjanje (ASTM D 3359): B=5 na površinama tretiranim kao što je gore navedeno.

Zdravlje i bezbednost

Za zdravstvene i sigurnosne mere sledite odgovarajuće sigurnosne listove i informacije o oznaci proizvoda / ambalaži.

VOC mešovanja boje

2004/42/II B(d) (420) < 420 g/l

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, tako da je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalje instrukcije, proverite nalepnicu na proizvodu i sigurnosni list. Osoba koja koristi proizvod za bilo koju drugu svrhu osim one koja je preporučena u ovom tehničkom listu, deluje na vlastitu odgovornost. Odgovornost je korisnika da preduzme sve neophodne korake da ispuni lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali su dizajnirani za primenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koristeći odgovarajuću opremu i nisu namijenjeni za prodaju široj javnosti.

Opisane informacije i metode zasnivaju se na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smjernice za optimalno korišćenje, bez odgovornosti za učinak, rezultate ili prikladnost za bilo koju namjeravanu upotrebu. Mi ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre korišćenja proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su robne marke u vlasništvu kompanije Silco.