

Tehnički list

Ver.: 2020-12

9006 SFR X-Cure Spray 2K Ultra Rapid Clear Coat

Opis

Visoko produktivan 2K brzosušivi lak sa perfektnim sjajem. Veoma brzo sušenje bez pečenja u komori štedi gorivo i električnu energiju. Lako i brzo nanošenje sa dobrim izravnavanjem i savršenom završnom obradom.


Karakteristike i Prednosti

- 2K sprej tehnologija
- Suv za poliranje(20°C): 90 min
- Suv za poliranje(60°C): 7-9 min
- Ako je potrebno, polirati odmah nakon sušenja
- Duži rok nakon otvaranja: 6-8 sati
- Odličan duboki sjaj
- Visoka UV zaštita


Priprema podloge

Osnovni premaz treba biti potpuno suv, u dubini. Proizvod je testiran na osnovnom premazu na vodenoj bazi.

Aktiviranje 2K sprej boce




1. Pre aktiviranja, protresti sprej 2 minuta energično dok se kuglice za mešanje ne kreću slobodno.
3. Postavite aerosol na čvrsto tlo - naopako. Pritisnite crveno dugme rukom dok se ne zaustavi.




2. Uzmi dugme sa kapice. Okrenite aerosol za 180° i pričvrstite dugme na pin na dnu aerosola.
4. Nakon aktiviranja, ponovo snažno protresite sprej 2 minuta

Aplikacija



Broj premaza: 1,5 - 2
Temp. aplikacije 15 – 30 °C / 59 – 86 °F



Udaljenost nanošenja: 15 – 20 cm



Pauza između nanosa: Max. 5 minuta

Važno

Nepoštovanje preporučene pauze između nanosa slojeva može rezultovati nezadovoljavajućim ishodom laka.



Nakon prskanja, okrenite limenku naopako i prskajte dok ventil ne bude čist. Ako konzerva nije prazna, preporučuje se čišćenje mlaznice papirom i rastvaračem.

Sušenje



Suv za poliranje 20 °C/68 °F	90 min
Suv za poliranje 60 °C/140 °F	7–9 min
Rok trajanja nakon otvaranja 20 °C/68 °F	6–8 h

Testiranje materijala

Bilo koja vrsta ispitivanja primjenjenog materijala (test adhezije, test kamenčića, hemijska otpornost, test slane komore...) mora biti urađeno najmanje 15 dana nakon aplikacije.

Proizvid. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje Kutija
9006-0,4	/	400 ml	6

Korišćeni materijal

Lak: lak na bazi rastvarača akrilne smole

Učvršćivač: akril na bazi izocijanata ne-žuteći učvršćivač

Fizička svojstva

VOC Regulativa: 2004/42/IIB(e)(840)<839 g/L

Rok trajanja: Min. 12 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorenoj konzervi.

SAMO ZA PROFESIONALNO KORIŠĆENJE!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dodatna uputstva, pogledajte nalepcu na proizvodu i sigurnosnotehničkom listu. Osoba koja koristi proizvod u bilo koju drugu svrhu osim preporučene u ovom

tehničkom listu, deluje na svoj rizik. Odgovornost korisnika je da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali dizajnirani su za primenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koji koriste odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti. Informacije i opisane metode zasnivaju se na najboljim nama poznatim informacijama i praksama i služe samo kao smjernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju nameravanu upotrebu. Ne prihvatom nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija tehničkog lista. Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Silco.