

## **9009 Rim Restore**


**Sjajna srebrna boja za kotače za obnavljanje izgleda naplataka i ukrasnih poklopaca kotača. Na bazi nitrocelulozne smole s visokokvalitetnim aluminijским pigmentima.**

- vrlo dobro prijanjanje na razne podloge
- pogodan za kromirane, metalne i plastične dijelove
- brzo sušenje
- visoka pokrivna moć, ekonomičan u upotrebi

### **Priprema podloge**

Baza treba da bude potpuno suha. Prozirni lak je testiran na vodenim bazama i bazama na osnovi otapala.

### **Omjer mješanja**



Vol.

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 9009 Rim Restore     | 1                       |
| 7050 Acrylic Thinner | 0,4-0,5 (40 - 50% vol.) |


Prije upotrebe dobro protresti i promiješati!

### **Nanošenje**



|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Broj nanosa:               | 1,5 - 2 |
| Debljina suhog filma [µm]: | 20 - 30 |

### **Vrijeme između nanosa:**



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Vrijeme između nanosa [20 °C]: | 0 - 5 min |
|--------------------------------|-----------|

### **Prilagodbe pištolja**

## **9009 Rim Restore**



|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Dizna:                            | 1,2 – 1,4 mm                 |
| Tlak nanošenja<br>(gornji lonac): | 1,6 – 1,8 bar                |
| Tlak nanošenja<br>(donji lonac):  | Slijedite upute proizvođača. |

### **Sušenje**



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Prašno suho [20 °C]:     | 10 – 15 min   |
| Suho za montažu [20 °C]: | 120 – 180 min |
| Potpuno suho [20 °C]:    | 24 h          |

### **Komplementarni proizvodi**

7050 Razrijeđivač akrilni, standard

### **Testiranje materijala**

Bilo kakvo ispitivanje materijala (test prijanjanja, ispitivanje na komadiće kamena, kemijska otpornost, ispitivanje slane komore...) mora se pričekati najmanje 15 dana nakon nanošenja.

### **Pakiranje**

| Br. proizvoda | Opis   | Sadržaj | Pakiranje |
|---------------|--------|---------|-----------|
| 9009-0,75     | Srebro | 750 ml  | 6         |

### **Hlapivi organski spojevi**

HOS vrijednost za ovaj proizvod je 735 g/L.  
Kategorija proizvoda je VOC 2004/42/IB(e) (840).

### **Rok upotrebe**

Min. 24 mjeseca od datuma proizvodnje u normalnim uvjetima skladištenja i neotvorenoj limenci.



Tehnički list

2025-1

## 9009 Rim Restore

### Dodatne informacije

---

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.