

Opis

Visokokvalitetni HS bezbojni lak X4, karakteriziran visokim sjajem.


Osobine proizvoda

- lako se nanosi,
- izvrsno prolijevanje,
- brzo sušenje,
- odličan sjaj,
- dugotrajna postojanost i otpornost na žutilo;

Priprema podloge

Podloga mora biti potpuno suha. Proizvod je testiran na vodenoj bazi.

Nanošenje

	Omjer mješanja		<u>volumen</u>	<u>po težini</u>
	9040 X4 Bezbojni lak		2	1000
	9220/9230/9250/9270 2K utvrđivač		1	510
	Lakirni pištolj/tlak nanošenja			
	Gornji lončić 1.2 – 1.3 mm	1.8 – 2.0 bar		
	Donji lončić	Prema proizvođaču.		
	Nanošenje			
	Broj nanosa	2 – 3 nanosa		
	Odzračivanje između nanosa	5 - 7 min		
	Odzračivanje prije sušenja (60°C)	10 min		
	Debljina suhog filma	40 – 60 mikrona		
	Sušenje			
	Na 60 °C		20 - 25 min	
	Na 20 °C		8 – 12 h	
	IR		10 – 15 min	
	(POT Life) Rok trajanja nakon mešanja dva komponente zajedno (20°C)		> 60 min	

Komplementarni proizvodi

9220 (ultra brzi), 9230 (brzi), 9250 (standard), 9270 (spori) 2K utvrđivač

Testiranje materijala

Bilo kakvo ispitivanje primijenjenog materijala (adhezijski test, otpornost na kemikalije, ispitivanje slanom komorom...) mora se provesti najmanje 15 dana nakon primjene.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9040-5	/	5 L	3
9040-1	/	1 l	6

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) <577 g/L

Ostale informacije

Sadržaj suhih tvari: 500 g/L

Viskozitet pripremljene smjese: 14-15 s

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Tablica 1.1 – Ojmer mješanja po težini (2:1 omjer mješanja sa 92xx utvrđivači)

Volumen pripremljene smjese (ml)	Težina lak	Težina lak + utvrđivač
100	64	96
250	159	240
330	210	317
600	319	480
750	478	720
1000	638	959

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..