

Opis

Visokokvalitetni HS bezbojni lak, koji se odlikuje brzim sušenjem, visokim i dugotrajnim sjajem.


Osobine proizvoda

- vrlo lako se nanosi, izvrsno izliva,
- vreme sušenja (60 °C): 15 - 30 min,
- odličan i dugotrajan sjaj,
- dugotrajna stabilnost i otpornost na žučenje,
- učvršćivač: 9220, 9230, 9250 ili 9270 (vol: 2:1), bez razređivača;

Priprema podloge

Podloga mora biti potpuno suva. Proizvod je testiran na vodenj bazi.

Nanošenje

	Odnos mešanja	<u>Po zapremini</u>	<u>Po težini</u>
	9050 bezbojni lak X5	2	1000
	9220/9230/9250/9270 2K učvršćivač	1	510
	Pištoli za lakiranje/ ulaz vazduha		
	Gravitacioni 1,2 – 1,4 mm	1,5 – 2,0 bar	
	Sa posudom na dnu	Proverite podatke proizvođača	
	Nanošenje		
	Broj nanosa:	2	
	Pauza između nanosa:	5 – 10 min	
	Debljina suvog filma:	50 – 60 mikrona	
	Sušenje		
	na 60°C		15 – 30 min
	IR		10 – 20 min
	na 20°C		8 – 14 h
	(POT Life) Rok trajanja nakon mešanja dva komponente zajedno (20°C)		60 – 120 min

Komplementarni proizvodi

9220 (ultra brzi); 9230 (brzi); 9250 (standard); 9270 (spori) 2K učvršćivač

Testiranje materijala

Bilo kakvo ispitivanje primenjenog materijala (adhezijski test, otpornost na hemikalije, ispitivanje slanom komorom...) mora se provesti najmanje 15 dana nakon primene.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakovanje
9050-1	/	1 L	12
9050-5	/	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 577

Rok upotrebe

Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakovanja.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upustvo.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne susptance, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i igurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjvanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..

Tablica 1.1 – Odnos mešanja po težini (2:1 sa učvršćivačima 92xx)

Zapremina pripremljene smese (ml)	Težina lak	Težina lak + učvršćivač
100	64	96
250	159	240
330	210	317
600	319	480
750	478	720
1000	638	959