

9090 X9 Superfast


Izuzetno brz HS bezbojni lak za veliki ili manje popravke. U temeljni lak nije potrebno dodavati utvrđivač/aktivator. Nanošenje laka je jednostavno i brzo.

- sušenje bez komore za lakiranje nudi velike uštede goriva i električne energije
- suho za poliranje (60 °C): 5 – 6 min, poliranje moguće odmah nakon hlađenja
- suho za poliranje (20 °C): 60 min
- odličan sjaj
- visoka UV zaštita
- utvrđivači 9125/9127 (vol. 3:1)

Priprema podloge

Baza treba da bude potpuno suha. Prozirni lak je testiran na vodenim bazama i bazama na osnovi otapala.

Omjer mješanja

		Vol.	Po težini
	9090 X9 Superfast	3	1000
	9125/9127 Hardener	1	330
	7030/7050 Acrylic Thinner	0 – 5 %	0 – 60

¹ Potpuna tablica omjera mješanja dostupna je na kraju ovog dokumenta.


Nanošenje



Broj nanosa:	2	
Debljina suhog filma [μm]:	40 – 50	

9090 X9 Superfast

Nanošenje



Vrjeme između nanosa [20 °C]:	3 – 5 min
-------------------------------	-----------

Odzračivanje prije pečenja [20 °C]:	5 min
-------------------------------------	-------

Važno – Potrebno je strogo pridržavati procijenjeno vrijeme između 1. i 2. sloja laka. Dugo vrijeme odzračivanja može rezultirati lošijim završnim izgledom obojene površine.

Prilagodbe pištolja



Dizna:	1,2 – 1,3 mm
--------	--------------

Tlak nanošenja (gornji lonac):	2 bar
--------------------------------	-------

Tlak nanošenja (donji lonac):	Slijedite upute proizvođača.
-------------------------------	------------------------------

Sušenje

9090 X9 Superfast



Prašno suho [20 °C]:	20 min
Suho za montažo [20 °C]:	40 min
Suho za montažo [40 °C]:	10 min
Suho za poliranje [20 °C]:	60 min
Suho za poliranje [40 °C]:	15 - 20 min
Suho za poliranje [60 °C]:	5 min
Pripreman za upotrebu [20°C]:	60 min

Komplementarni proizvodi

Utvrđivač

9125 UHS Utvrđivač, standard

9127 UHS Utvrđivač, spori

Razrjeđivač

7050 Razrjeđivač akrilni, standard

7070 Razrjeđivač akrilni, spori

Testiranje materijala

Bilo kakvo ispitivanje materiala (test prijanjanja, ispitivanje na komadiće kamena, kemijska otpornost, ispitivanje slane komore...) mora se pričekati najmanje 15 dana nakon nanošenja.



Tehnički list

2024-4

9090 X9 Superfast

Pakiranje

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9090-1	/	1 L	6
9090-3	/	3 L	3

Hlapivi organski spojevi

HOS vrijednost za ovaj proizvod je 580 g/L.

Kategorija proizvoda je VOC 2004/42/II B(e)(840).

Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.