

9120 X12 Supreme™

UHS 420 Mirror Look Bezbojni lak 2 : 1/3 : 1

Ver.: 2020-4

Opis

Bezbojni lak najvišeg kvaliteta sa odličnim mokrim izgledom i dubokim sjajem posebno formulisan za najzahtevnije autolakirerske projekte. Bezbojni lak daje izvanredan sjaj i DOI rezultate. Nanošenje bezbojnog laka X12 vrlo je jednostavno dok je prelivanje/niveliranje proizvoda savršeno. Prozirni lak X12 odlikuje se visokim zadržavanjem sjaja i UV otpornošću. Poliranje je moguće odmah nakon hlađenja.


Karakteristike i prednosti:

- izvanredan moker izgled i blistav dubok sjaj
- jedinstveni DOI rezultati
- jednostavno nanošenje, izvrsno razlivanje
- vreme sušenja 25 – 35 minuta na 60 °C
- poliranje je moguće neposredno nakon hlađenja ili sledećeg dana u slučaju sušenja na vazduhu
- vrhunsko zadržavanje sjaja i UV zaštita
- u skladu sa direktivom (VOC) (<420 g/L)
- učvršćivač (vol. 2:1; 9122, 9123, 9125, 9127); učvršćivač (vol. 3:1; 9132, 9133, 9135, 9137).

Priprema podloge

Bazni premaz mora biti potpuno suv. Preporučuje se upotreba protivprašne krpe.

Nanošenje proizvoda

	Odnos mešanja 2 : 1	<u>Po zapremini</u>	<u>Po težini</u>
	9120 X12 Supreme	2	Videti tablicu 1.1.
	9122/9123/9125/9127 učvršćivač	1	
	7030/7050/7070 razređivač	5 – 10 %	
	Odnos mešanja 3 : 1	<u>Po zapremini</u>	<u>Po težini</u>
	9120 X12 Supreme	3 (vol.)	Videti tablicu 1.2.
	9132/9133/9135/9137 učvršćivač	1 (vol.)	
	7030/7050/7070 razređivač	20 - 25 %	
	Pištolf za nanošenje (lakiranje) /ulaz zraka		
	Sa gravitacionom posudom	1,2 – 1,4 mm (1,2 – 1,4 mm HVLP); 2,0 – 2,5 bar	
	Sa posudom dole	Proverite podatke proizvođača pištolja za lakiranje	

9120 X12 Supreme™

UHS 420 Mirror Look Bezbojni lak 2 : 1/3 : 1

Ver.: 2020-4



Nanošenje

Broj premaza	1,5 – 2
Pauza između premaza (20 °C)	5 – 10 min
Ukupna debljina suvog sloja	50 – 60 mikrona

Ekstra brzi i brzi učvršćivači preporučuju se za upotrebu na vertikalnim površinama i za male popravke. Lagani polu sloj praćen potpunim slojem bez pauze između nanosa može se koristiti za male i brze popravke. Za sve ostale popravke koristite metod nanošenja dva puna sloja, sa pauzom između slojeva (5-10 min). Vreme pauze između slojeva i vreme sušenja zavisi od kombinacije učvršćivača i razređivača koji se koriste.

Vreme sušenja



2 : 1

Učvršćivač	9122	9123	9125	9127
20 °C	~12 h	~14 h	~16 h	~18 h
60 °C	~20 min	~25 min	~30 min	~35 min
IR	~10 min	~10 min	~15 min	~20 min
Rok trajanja nakon otvaranja	20 – 40 min			



3 : 1

Učvršćivač	9132	9133	9135	9137
20 °C	~12 h	~14 h	~16 h	~18 h
60 °C	~20 min	~25 min	~30 min	~35 min
IR	~10 min	~10 min	~15 min	~20 min
(POT Life) Rok trajanja nakon mešanja dva komponente zajedno	20 – 40 min			

Vreme zavisi od vrste razređivača, aplikaciji uslovima primene.



Ako je potrebno poliranje bezbojnog laka (za uklanjanje nečistoća), to je moguće izvesti u slučaju prisilnog pečenja odmah nakon hlađenja. U slučaju sušenja na zraku poliranje je moguće izvesti sedeći dan.

Preporučuje se brušenje granulacijom P1500 praćeno granulacijom P2000 (mokro ili suvo). Za poliranje upotrebite Silco polirni sistem Moxi.

9120 X12 Supreme™

UHS 420 Mirror Look Bezbojni lak 2 : 1/3 : 1

Ver.: 2020-4

Komplementarni proizvodi

2 : 1 Učvršćivači

9122 UHS extra brzi učvršćivač
9123 UHS brzi učvršćivač
9125 UHS standardni učvršćivač
9127 UHS spori učvršćivač

3 : 1 Učvršćivači

9132 UHS extra brzi učvršćivač
9133 UHS brzi učvršćivač
9135 UHS standardni učvršćivač
9137 UHS spori učvršćivač

Razređivači

7030 Brz akrilni razređivač
7050 Srednji akrilni razređivač
7070 Spori akrilni razređivač

Ispitivanje materijala

Bilo kakvo ispitivanje nanesenog materijala (ispitivanje prijanjanja, ispitivanje otpornosti premaza na udare kamenim krhotinama, ispitivanje kemijske otpornosti, ispitivanje u uvjetima slane komore...) mora se obaviti u najmanje 15 dana nakon nanošenja.

Br. proizv.	Opis	Količina	Pakovanje
9120-1	X12 Supreme	1 L	12
9120-5	X12 Supreme	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420)<420

Rok upotrebe

Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstvo.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne stvari, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namene i pod drugim okolnostima, kao što ih opisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namenjeni za opštu upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima sa kojima raspolažemo i služe u glavnom kao uputstvo za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.

9120 X12 Supreme™

UHS 420 Mirror Look Bezbojni lak 2 : 1/3 : 1

Ver.: 2020-4

Tablica 1.1. - odnos mešanja po težini (odnos mešanja 2 : 1 s 912x učvršćivačima)

Zapremina potrebne smese (ml)	Težina laka	Težina Bezbojni lak + učvršćivač	Težina Bezbojni lak + učvršćivač + razređivač
100	63	95	101
250	158	238	252
330	208	314	332
500	316	475	503
750	473	713	755
1000	631	950	1006

Tablica 1.2. - odnos mešanja po težini (odnos mešanja 3 : 1 s 913x učvršćivačima)

Zapremina potrebne smese (ml)	Težina Bezbojni lak	Težina Bezbojni lak + učvršćivač	Težina Bezbojni lak + učvršćivač + razređivač
100 ml	66	88	100
250 ml	165	220	249
330 ml	217	291	329
600 ml	329	440	499
750 ml	494	660	748
1000 ml	659	880	998