

9900 M9 Surfacer, grey

Visokokvalitetno ultra brzo punilo prikladno za brze popravke. Punilo se može posuti nakon 15 minuta primjene na sobnoj temperaturi. Ima dobru adheziju na lim, pocinčane ploče, aluminij i plastiku. Jednostavan je za upotrebu, a završna obrada glatka.

- brzo sušenje na sobnoj temperaturi: 15 min/20°C
- brzo prisilno sušenje ili IR sušenje: 5 min at 60°C/IR
- brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju prisilnog sušenja pričekajte do hlađenja)
- nanošenje izravno na lim, ljepljenje na pocinčani i aluminijski lim
- moguće nanijeti na plastične dijelove (u kombinaciji z 7035 4Plastic Adhesion aditivom)
- lagano brušenje – stedi vrijeme, trud i brusni papir
- bez omekšavanja brusnog papira
- glatka površina

Priprema podloge

Očistite i odmastite površinu odgovarajućim antislilikonskim sredstvom za čišćenje i obrišite na suho. Prije nanošenja punila izravno na lim, temeljito brusiti površinu. Goli lim bi trebao biti bez hrđe i lagano matiran prije punjenja. Punilo se može nanositi izravno na lim, a za optimalno prijanjanje i otpornost na koroziju preporuča se prethodno nanijeti epoksidni ili Etch primer. Za optimalno prijanjanje i zaštitu od korozije na alu- i pocinčanim površinama preporučuje se ogovarajući premazi (epoksidni, etch itd.).

- Nove dijelove/ploče brusite P360/suho ili P800/mokro,
- Stare premaze brusite P320/suho ili P800/mokro,
- GRP ali stakloplastika brušena P320/suho,
- Poliesterske ispune brusites P320/suho.

Prije nanošenja vodne baze, preporučuje se oborinsko punilo očistiti odgovarajućim vodenim antislilikonskim sredstvom za čišćenje koje propisuje proizvođač vodene baze.

Omjer mješanja

5 : 1		Vol.	Po težini
	9900 M9 Surfacer, grey	5	1000
	7125 2K Hardener	1	140
	7030/7050 Maxx Thinner	10 – 20 %	70 – 140

Nanošenje na plastiku

5 : 1		Vol.	Po težini
	9900 M9 Surfacer, grey	5	1000
	7125 2K Hardener	1	140
	7035 4Plastic Adhesion additive	10 %	70
	7030/7050 Maxx Thinner	10 % ⁽¹⁾	70
⁽¹⁾ Dodajte razrjeđivač za podešavanje viskozitete			

Prilagodbe pištolja

	Dizna:	1,4 - 1,8 mm
	Tlak nanošenja (gornji lonac):	1,5 - 2 bar
	Tlak nanošenja (donji lonac):	Slijedite upute proizvođača.

Nanošenje

	Debljina suhog filma:	50 – 100 µm
	Broj nanosa	1 – 2
	Odzračivanje	mat izgled

Sušenje

	Debljina filma	50 – 100 µm
	Suho za brušenje [60°C]	15 – 20 min
	Suho za brušenje [20°C]	5 min
	IR sušenje (kratki val)	5 min
	Pripreman za upotrebu [20°C]	30 – 40 min
	Punilo se treba ponovo ofarbati u roku od najviše 24 sati.	

Komplementarni proizvodi

- 7125 Hardener
- 7030 Maxx Thinner Fast; 7050 Maxx Thinner Standard, 7070 Maxx Thinner Slow
- 7035 4Plastic Adhesion additive

Pakiranje

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
7120-A-3,5	Bijela	3,5 L	2
7120-B-3,5	Tamno siva	3,5 L	2
7120-C-3,5	Svijetlo siva	3,5 L	2
7120-C-1	Svijetlo siva	1 L	6

Hlapivi organski spojevi

VOC vrijednost za ovaj proizvod je 540 g/L.
Kategorija proizvoda je VOC 2004/42/II B (c) (540).

Hlapivi organski spojevi

The VOC value for this product is 540 kg/L
The product category is VOC 2004/42/II B (c) (540)

Testiranje materijala

Svako testiranje materijala (testiranje adhezije, testiranje kamene iverice, kemijska otpornost, testiranje komore soli...) mora se sačekati najmanje 15 dana nakon primjene.

Nanošenje na plastiku

U slučaju nanošenja na plastiku: Prije nanošenja podloga se mora zagrijati na 60 °C 60 minuta. Podmažite površinu antislilikonskim sredstvom za čišćenje 9515. Zamotajte vlažnom krpo m. Ponovo očistite antislilikonskim sredstvom za čišćenje. Ostavite da se dijelovi potpuno osuše. OPREZ: Oštećeni material mora biti u potpunosti uklonjen! Nakon ove pripreme, predlažemo da provedete testiranje vodljivosti. Ako voda prebrzo iscuri s obrađene površine, tada se mora pripravak u skladu s gornjim uputama mora ponoviti. Nadalje se predlaže korištenje antistatičke krpe za odmašćivanje (2215). Zbor raznolikih plastičnih materijala na tržištu i različitih sredstava za matiranje, predlažemo da se materijali prije stvarne upotrebe uvijek pret hodno testiraju (nanošenje i prijanjanje na podlogu).

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Omjer mješanja po težini

Volumen spremne mješavine	Težina Punilo	Težina Punilo + Utvrđivač	Težina punilo + utvrđivač + razrjeđivač
(ml)	(g)	(g)	(g)
100	104	118	131
250	259	294	326
330	342	388	431
500	518	589	653
750	777	883	979
1000	1036	1177	1306

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebij ava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što ih pripisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotreb u. Ne prihvatimo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvođa ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu, robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.