

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Sylaqua Transparent Exterior Topcoat EX-690/xx

Product Details

Naziv proizvoda Kod: Sylaqua EX-690/xx

Tip proizvoda: Akrilni završni premaz na vodenoj bazi – jednokomponentni sistem

Aplikacija Spoljašnji drveni nameštaj

Opis proizvoda: Providni završni premaz za finalnu obradu drvenih površina namenjenih za spoljašnju upotrebu

- Elastičnost koja podnosi atmosferske uticaje
- Izuzetna otpornost na vodu
- UV filteri i apsorberi koji štite premaz
- Tiksotropan
- Satenski završni sloj koji ističe prirodnu strukturu drveta
- Bez mirisa
- Ekološki prihvatljiv i jednostavan za upotrebu – niska emisija VOC

Tehnički podaci

Sjaj (60°) 5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70/ 80 ±5 (EN ISO 2813:1994)

Sadržaj čvrstih 39.0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)

Viskoznost Brookfield (50 RPM, 20 °C): 1100 cPs ± 300 (EN ASTM D 2196)

Adhezija CAT 0 ±1(EN ISO 2409:1992)

Informacije o proizvodu

Uslovi nanošenja i sušenja Uvek iznad 15°C

Skladištenje Ne skladištiti ispod 5°C niti iznad 40°C

Preporučena količina nanošenja: 150-300 g/m²

Suvo na dodir 1-2 h na 23 °C, 50% RH (100 g/m²)

Aparatura za nanošenje Pištolj za prskanje, airless pištolj

Pakovanje 1L, 5 L, 17 L, 25 L, 120 L
12 meseci.

Rok trajanja Nakon dužeg skladištenja, dobro promešati proizvod kako bi se obezbedila homogenost i eliminisale eventualne naslage.

Primena

Priprema podloge: Izbrusiti i očistiti drvenu površinu od prašine, prijavštine, masnoće ili voska. Pre nanošenja proizvoda Sylaqua EX-690, površina drveta treba da bude prethodno impregnisana prajmerom EX290 ili EX295 (u zavisnosti od vrste drveta).

Način mešanja:	Proizvod	(kg)	(L)
	EX-690/xx	100	100
	DI Voda	15-30	15-30

Aplikacija

Korak 1: Dobro promešati proizvod radi postizanja ujednačene konzistencije. Razrediti sa 15–30% destilovane vode.

Korak 2: Pomoću pištolja za prskanje (diza 1,8–2,0 mm) ili airless sistema (diza 1,1 mm), naneti jedan sloj u količini 150–200 g/m² za zaptivanje površine drveta.

Korak 3: Nakon sušenja izbrusiti i očistiti površinu, a zatim naneti drugi sloj završnog premaza u istoj količini (150–200 g/m²).

Napomena *Vreme sušenja se produžava pri visokoj relativnoj vlažnosti i nižim temperaturama.*

Navedene informacije date su u dobroj veri na osnovu svih dostupnih podataka o proizvodu. Svaki korisnik je dužan da samostalno testira proizvod u skladu sa sopstvenim uslovima pre upotrebe. Sylac S.A. ne snosi odgovornost za eventualne štete koje mogu nastati primenom ovih informacija i uputstava.