

Sylac

Varnish + Coatings for wooden surfaces

Sylaqua - 2K parketni završni premaz visokog sjaja P890/100

Datum revizije: 05/10/2021

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda - Šifra	Sylaqua Parquet Topcoat P890/100
Tip proizvoda	Vodeni akrilni parketni završni premaz za drvo Dvokomponentni sistem
Primena	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Transparentni završni premaz za finalnu obradu parketnih drvenih površina • Otpornost na habanje za parket sa velikim prometom • Razlivanje koje olakšava nanošenje • Otporan na grebanje, izuzetna otpornost na habanje uz očuvanje sjaja premaza • Veoma visok sjaj sa izuzetnom briljantnošću • Refleksija poput ogledala iz više uglova • Providnost koja naglašava prirodan izgled strukture drveta • Visoka hemijska otpornost • 100% akrilni - ne žuti

Informacije o proizvodu

Uslovi nanošenja i sušenja	Uvek iznad 12° C.
Skladištenje	Proizvod se ne sme skladištiti ispod 5° C ni iznad 40° C.
Preporučena količina nanošenja	80-150 g/m ²
Suvo na dodir	45 min na 23 °C, 50% RH (100 g/m ²)
Oprema za nanošenje	Valjak, četka, pištolj za prskanje, airless pištolj za prskanje.
Pakovanje	1 L, 5 L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbediti homogenost proizvoda dobrim mešanjem pre upotrebe, kako bi se uklonio mogući talog.

Primena

Priprema	Izbrusiti i očistiti površinu od prašine, prljavštine, masnoće ili voska. Pre nanošenja Sylaqua P890/100, drvena površina treba da bude popunjena osnovnim premazom tipa P280.		
Postupak mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	P890/100	100	100
	Hardener H1	30	30
	DI voda	15-25	15-25
Nanošenje	Korak 1: Izbrusiti i očistiti površinu od prašine, prljavštine, masnoće ili voska. Korak 2: Dobro promešati proizvod da se dobije ujednačen sastav. Dodati 3 dela Sylaqua Hardener H1 na 10 delova Sylaqua P890/xx (ne mešati obrnuto, P890/100 u učvršćivač) i mešati temeljno 30 do 90 sekundi, dok smeša ne postane homogena, koristeći odgovarajući pribor za mešanje ili mikser. Kada je učvršćivač umešan, razrediti sa 15-25% dejonizovane vode do željenog viskoziteta za nanošenje. Napomena 1: Ne mešati učvršćivač sa dejonizovanom vodom, jer će se neutralizovati. Napomena 2: Ne razređivati P890/100 pre dodavanja učvršćivača. Napomena 3: Uvek koristiti sveže otvoren učvršćivač. Ne čuvati učvršćivač za ponovnu upotrebu nakon otvaranja. Napomena 4: Kada se učvršćivač pomeša sa P890/100, smeša se mora potrošiti u okviru vremena upotrebe proizvoda, 1 sat. Korak 2: Valjkom, četkom ili pištoljem za prskanje sa diznom 1,8-2,0 mm, ili airless pištoljem sa diznom 1,1 mm, naneti jedan film proizvoda na drvenu površinu u količini 80-150 g/m².		
Primena na tropskim vrstama drveta	P890/xx ne treba nanositi na tropske ili uljane vrste drveta.		

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	98 ±5 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	30,5 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskozitet	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 60 cPs ± 20 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Vreme upotrebe smeše	1 sat

Sylaqua - 2K parketni završni premaz visokog sjaja P890/100

Gore navedene informacije date su u dobroj veri, na osnovu svih saznanja o konkretnom proizvodu. Svaki aplikator je dužan da pre primene proizvoda proveri navedene informacije u skladu sa svojim zahtevima rada. Sylac S.A. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati na osnovu navedenih informacija i uputstava.