

## Sylaqua Parquet Topcoat P890/xx

Datum revizije: 05/10/2021

### Detalji proizvoda

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv proizvoda - Sifra</b>   | Sylaqua Parquet Topcoat P890/xx<br>(xx: 10, 20, 30, 40, 50, 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tip proizvoda</b>             | Vodeni poliuretanski završni premaz za drveni parket<br>Dvokomponentni sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Primena</b>                   | Unutrašnji drveni parketi i stepenice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Učvršćivač (Komponenta B)</b> | 10-60 sjaj 10% H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opis</b>                      | Transparentni završni premaz za parket i stepenice <ul style="list-style-type: none"> <li>3 puta bolja otpornost na habanje, za prometne površine</li> <li>Razlivanje koje olakšava nanošenje</li> <li>Otpornost na grebanje i habanje uz očuvanje sjaja premaza</li> <li>Nanočestice za povećanu trajnost</li> <li>Svilenkasto satenski završni izgled</li> <li>Prozirnost koja ističe prirodan izgled drveta</li> <li>Visoka hemijska otpornost</li> </ul> |

### Tehnički podaci

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Sjaj (60°)</b>                              | (xx:10, 20, 30, 40, 50, 60) ±5 (EN ISO 2813:1994)             |
| <b>Suva materija</b>                           | 29.5 % ±1 (EN ISO 3251:2003)                                  |
| <b>Viskozitet</b>                              | Brookfield (10 RPM, 20 °C): 430 cPs ± 100<br>(EN ASTM D 2196) |
| <b>Prionjivost</b>                             | CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)                                   |
| <b>Taber habanje (CS10, 1000 ciklusa. 1KG)</b> | P890/20, P890/40: 20 mg                                       |
| <b>Vreme upotrebe smeše (h)</b>                | P890/xx (xx:10-60): 4h                                        |

### Informacije o proizvodu

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uslovi nanošenja</b>      | Uvek iznad 12 °C.                                                                |
| <b>Skladištenje</b>          | Proizvod čuvati između 5 °C i 40 °C, na suvom mestu, dalje od toplote ili sunca. |
| <b>Preporučena potrošnja</b> | 80-150 g/m²                                                                      |
| <b>Suvo na dodir</b>         | 45 min pri 23 °C, 50% RV (100 g/m²)                                              |
| <b>Oprema za nanošenje</b>   | Valjak, četka, pištolj za prskanje, airless pištolj.                             |

**Pakovanje** 1 L, 5 L, 25 L

**Rok trajanja** 12 meseci.  
Nakon dužeg skladištenja obezbediti homogenost proizvoda dobrim mešanjem pre upotrebe, radi uklanjanja mogućeg taloga.

### Primena

**Priprema** Izbrusiti i očistiti površinu od prašine, prljavštine, masnoće ili voska. Pre nanošenja Sylaqua P890/xx, drvenu površinu premazati osnovnim premazom P280. Iznad 25 °C naneti P780/xx ili P790/xx kao osnovni premaz direktno na drvo.

| <b>Postupak mešanja</b>       | Proizvod | (kg) | (L)  |
|-------------------------------|----------|------|------|
| <b>10-60 sjaj (xx: 10-60)</b> |          |      |      |
| P890/xx                       |          | 100  | 100  |
| Učvršćivač H1                 |          | 10   | 10   |
| DI voda                       |          | 5-20 | 5-20 |

**Nanošenje** **Korak 1: Izbrusiti i očistiti površinu od prašine, prljavštine, masnoće ili voska.**  
Korak 2: Dobro promešati proizvod. Dodati Sylaqua Hardener H1 u Sylaqua P890/xx (ne obrnuto: P890/xx u hardener) i mešati 30-90 sekundi do homogenosti odgovarajućim priborom ili mikserom. Kada je hardener ugrađen, razrediti DI vodom do željene viskoznosti za nanošenje i sačekati 15 minuta radi odzračivanja. Količine su u tabeli iznad.  
Napomena 1: Iznad 25 °C koristiti 0-10% aditiva AD20 za usporavanje sušenja. Smanjiti DI vodu kada se koristi AD20.  
Napomena 1: Ne mešati hardener sa DI vodom, jer će se neutralisati.  
Napomena 2: Ne razređivati P890/xx pre dodavanja hardenera.  
Napomena 3: Uvek koristiti sveže otvoren hardener. Ne čuvati ga za ponovnu upotrebu nakon otvaranja.  
Napomena 4: Kada se hardener pomeša sa P890/xx, smeša se mora potrošiti u okviru pot life vremena; videti odeljak o vremenu upotrebe smeše.  
Korak 3: Valjkom, četkom ili pištoljem sa diznom 1,8-2,0 mm, ili airless pištoljem sa diznom 1,1 mm, naneti jedan sloj proizvoda na drvo u količini 100-150 g/m².

**Višeslojno nanošenje** P890/xx se može koristiti kao višeslojni premaz, npr. kao osnovni i završni premaz. Dobija se svetlija nijansa drveta nego sa P280. Brušenje P890/xx je nešto teže nego P280.

**Nanošenje na tropske vrste drveta** P890/xx se ne sme nanositi na tropske ili uljane vrste drveta.

Gore navedene informacije date su u dobroj veri, na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki aplikator mora da proveri navedene informacije prema svojim radnim zahtevima pre nanošenja proizvoda. Sylac S.A. ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati iz navedenih informacija i uputstava.