

# Sylac

Varnish + Coatings for wooden surfaces

## 2K SB Clear PU Impregnator - S105

Ovde pomenuti proizvod je samo za industrijsku upotrebu.

Datum Revizije: 24/01/2024

Detalji proizvoda	
Naziv proizvoda (Kod)	2K SB Clear PU Impregnator S105 (S105)
Tip Proizvoda	Poliuretanski impregnator na bazi rastvarača - Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B	50% H090 - Učvršćivač
Razređivač	Za aplikaciju sa: P115-25 °C: PU Razređivač P2 25-30 °C: PU Razređivač
Aplikacija	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Transparentni poliuretanski izolant <ul style="list-style-type: none"><li>Pogodno za MDF, sve vrste mekog i tvrdog drveta</li><li>Brzo sušenje</li><li>Deluje kao filer na MDF-u i sprečava upijanje pigmentnog prajmera</li></ul>

Informacije o proizvodu	
Aplikacija i uslovi sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati na temperaturi ispod 40°C, na suvom mestu daleko od toplote ili sunca.
Preporučena težina aplikacije	80-160 g/m <sup>2</sup>
Područje primene	8 m <sup>2</sup> po L (120 g/m <sup>2</sup> )
Bez prašine	5 min (100g/m <sup>2</sup> @23°C)
Suvo na dodir	10 min (100g/m <sup>2</sup> @23°C)
Vreme za brušenje (100g/m <sup>2</sup> @23°C)	30 min (totalna čvrstoća 8 sati)
Aparat za aplikaciju	Pneumatski pištolj, Airless pištolj
Pakovanje	25L, 5L
Rok trajanja	24 meseca. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbedite homogenost proizvoda dobro promešanjem pre upotrebe da biste uklonili eventualni talog.

Tehnički podaci	
Čvrste materije	30 % ±1 ( EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (100 RPM, 20 °C): 12 cPs ± 5 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon mešanja	10 sati

Aplikacija																	
Priprema	Obrusite i očistite drvenu površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska.																
Procedura mešanja	<table><thead><tr><th></th><th>Proizvod</th><th>(kg)</th><th>(L)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Deo A:</td><td>S105</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Deo B</td><td>H090</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Razređivač</td><td>P1</td><td>0-5</td><td>0-5</td></tr></tbody></table>		Proizvod	(kg)	(L)	Deo A:	S105	100	100	Deo B	H090	50	50	Razređivač	P1	0-5	0-5
	Proizvod	(kg)	(L)														
Deo A:	S105	100	100														
Deo B	H090	50	50														
Razređivač	P1	0-5	0-5														
Aplikacija	<p><b>Korak 1:</b> Dobro promešajte proizvod da dobijete ujednačen sastav. Pomešajte 1 deo komponente A sa 1 delom komponente B. Razblažite A komponentu za 0-5% sa P1 razređivačem do željenog viskoziteta nanošenja. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P2).</p> <p><b>Korak 2:</b> Korišćenjem pištolja za prskanje sa mlaznicom od 1,8 - 2,0 mm ili bezvazdušnog sa mlaznicom od 0,012 inča nanosite film debljine između 80 g/m<sup>2</sup> i 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Korak 3:</b> Sušiti u okruženju bez prašine na temperaturi ispod 35°C.</p>																

Gore navedene informacije su date u dobroj nameri na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki aplikant mora preuzeti na sebe da testira gore navedene informacije u skladu sa svojim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz gore navedenih informacija i uputstava.