

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Sylaqua Satin EX 690/WHxx

Detalji proizvoda

Ime proizvoda - kod	Sylaqua Satin EX 690/WHxx
Tip Proizvoda	Akrilni završni premaz za drvo na bazi vode 1 komponentni sistem
Nanošenje	Spoljašni Drveni nameštaj
Opis	Beli završni premaz za završnu obradu spoljne drvene površine - Elastičnost koja izdržava atmosferske uticaje - Visoka pokrivna snaga - UV otpornost koja štiti premaz - Thixotropic - Bez mirisa - Ekološki i User-friendly - niski VOC 's

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	30 ±5 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	49.0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 1700 cPs ± 300 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1(EN ISO 2409:1992)

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Uvek iznad 15° C.
Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturi ispod 5 ° C i iznad 40 ° C na suvom mestu,.
Preporučeno nanošenje težine	2 x 150-200 g/m ² Ukupna debljina nanosa treba da bude 300 g/m ²
Suvo na dodir	1-2 h na 23 °C, 50% RH (100 g/m ²)
Aparat za nanošenje	Pištolf za raspršivanje, Airless pištolf.
Pakovanje	5 L, 17 L, 25 L, 120 L
Rok Trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja, obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe da biste eliminisali eventualne sedimente.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistiti od prašine, prljavišne, masti ili voska. Pre nanošenja Sylaqua EX-690, drvenu površinu treba zapuniti pomoću EX290 (Opšte namene) ili EX295 (za iroko i egzotično drvo) impregnacijski prajmer, koji je temeljno osušen.		
Postupak mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	EX-690/WHxx	100	100
	DI Voda	10-30	15-40
Nanošenje	Korak 1: Dobro promešajte proizvod kako biste osigurali uniformnu konzistenciju. Razblažiti sa 10-30% destilovanom vodom. Korak 2: Koristeći pištolf za prskanje sa mlaznicom od 1,8-2,0 mm ili Airless sa mlaznicom od 1,1 mm. Nanesite jedan sloj proizvoda da biste zapečatili površinu drveta 150–200 g/m². Korak 3: Očistite, očistite i isperite površinu i nanesite drugi sloj ili gornji sloj, 150–200 g/m². Beleška 1 Potrebna je ukupna debljina sloja od 300 g/m² kako bi se zaštitila drvena površina. Beleška 2: Na drvenu površinu treba naneti odgovarajući prajmer za impregnaciju. Beleška 3: Vreme sušenja će se povećati sa visokom relativnom vlažnošću i nižim temperaturama.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.