

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Sylaqua Parquet Sealer P-280

Detalji Proizvoda

Naziv Proizvoda	Sylaqua Parquet Sealer P-280
Tip Proizvoda	Akrilni Osnovni Premaz Na Vodenj Bazi - 1 Komonetni Sistem
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Transparentni osnovni premaz za pretretman drvenih parket površina • Čvrste materije, odlično zapunjavanje drvenog zrna • Naglašava prirodan izgled zrna drveta • Lako se brusi • Bez mirisa • Ekološki i korisnički prijatan - Nizak VOC 's

Informacije o proizvodu

Uslovi nanošenja i sušenja	Uvek iznad 15° C.
Skladištenje	Proizvod ne treba čuvati ispod 5° C i iznad 40° C.
Preporučena težina nanošenja	80-200 g/m²
Suv na dodir	1-2 sata na 23 °C, 50% RH (100 g/m²)
Vreme brušenja 20°C (sati)	4-6 sati na 23 °C (mnogo kraće vreme je potrebno na višoj temperaturi sa niskom vlagom)
Aparat za nanošenje	Pištoltj za farbanje, Airless pištoltj za farbanje.
Pakovanje	5 L, 17 L, 25 L, 120 L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dugog skladištenja osigurajte homogenost proizvoda tako što ćete dobro mešati pre upotrebe da biste eliminisali svaki mogući talog.

Tehnički podaci

Čvrste materije	36.0%±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 580 cPs ± 100 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1(EN ISO 2409:1992)

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu obrusite i očistite od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja osnovnog premaza Sylaqua P-280, drvena površina može se obojiti pomoću bajca ili impregnacije na vodenoj osnovi ili rastvaraču.		
Procedura mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	P-280	100	100
	DI Voda	10-25	10-25
Nanošenje	Korak 1: Dobro promešajte proizvod da biste osigurali jednoliku konzistenciju. Razblažiti sa 10-25% destilovanom vodom. Korak 2: Koristiti valjak ili pištoltj za farbanje 1,8-2,0 mm diznom ili airless sa 1.1mm diznom. Naneti jedan film ovog proizvoda da bi se zapunila drvena površina 80 - 200 g/m². Korak 3: Kada je površina suva (4-6 sati na 23 °C) brusiti sa "Freecut" brusnim papirom, prvo sa granulacijom 180, a zatim sa 220. Očistite površinu i nanosite drugi sloj osnovnog premaza ili završnog premaza. <i>Napomena 1 Vreme sušenja će se povećavati uz visoku relativnu vlažnost i niže temperature.</i>		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.