

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Sylaqua Parquet Topcoat P-880/100

Datum revizije: 20/11/2013

Detalji proizvoda

Ime proizvoda (kod)	Sylaqua High Gloss Parquet Topcoat P-880/100 2K (P-880/100)
Tip Proizvoda	2 Komponentni PU završni premaz za parket (drvo) na bazi vode
Učvršćivač Komponenta B	30% Učvršćivač H1
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Transparentni završni premaz za fini parketa od drveta - Otpornost na abraziju za parket visokog prometa - Veoma visok sjaj sa superiornom sjajnošću - Refleksija kao ogledalo iz više uglova - Vrhunska otpornost na grebanje, sa veoma visokom otpornošću na habanje - Visoka hemijska otpornost 100% Poliuretan - Ne žuteći

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	95 ±5 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	30,9 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 150 cPs ± 20 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1(EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja	3 sata

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Uvek iznad 15° C.
Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati ispod 5 ° C i iznad 40 ° C.
Preporučeno nanošenje težine	100-150 g/m ²
Suvo na dodir	1.5 h na 23 °C, 50% RH (100 g/m ²)
Aparat za nanošenje	Valjak, Četka, Pištolj za prskanje, Airless pištolj raspršivanje.
Pakovanje	1 L, 5 L, 17 L, 25 L, 120 L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe.

Nanošenje

<

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.