

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Sylaqua Parquet Topcoat P-880/xx

Datum revizije: 20/11/2013

Detalji proizvoda

Ime proizvoda (kod)	Sylaqua Parquet Topcoat P-880/xx (xx: 10, 20, 30,40,50,60)
Tip Proizvoda	2 Komponentni PU završni premaz za parket (drvo) na bazi vode
Nanošenje	Unutrašnji Drveni nameštaj
Opis	Transparentni završni premaz za fini parketa od drveta • Otpornost na abraziju za parket visokog prometa • Protok koji povećava lakoću primene • Izuzetno visoka otpornost na ogrebotine sa superiornom otpornošću na habanje, održavanje sjajnosti premaza • Sadrži nanočestice koje nude povećanu trajnost • Svileni satenski fini • Jasnoća koja naglašava prirodni osećaj drvnog zrna • Visoka hemijska otpornost • 100% Poliuretan - Ne žuteći

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	(xx:10, 20, 30, 40, 50, 60) ±5 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	31.5 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 430 cPs ± 100 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1(EN ISO 2409:1992)

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Uvek iznad 12° C.
Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati ispod 5 ° C i iznad 40 ° C.
Preporučeno nanošenje težine	80-150 g/m²
Suvo na dodir	45 min na 23 °C, 50% RH (100 g/m²)
Aparat za nanošenje	Valjak, Četka, Pištolj za prskanje, Airless pištolj raspršivanje.
Pakovanje	1 L, 5 L, 17 L, 25 L, 120 L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistiti od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja <i>Sylaqua P-880/xx</i> , drvenu površinu treba popuniti osnovnim premazom, tipa P-280.		
Postupak mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	P-880/xx	100	100
	Učvršćivač H1	10	10
	DI Voda	10-25	10-25
Nanošenje	Korak 1: Dobro promešajte proizvod kako biste dobili ujednačen sastav. Dodati 1 deo Sylaqua Učvršćivača H1 do 10 delova Sylacqua P-880/xx (nemojte mešati obrnuto P-880 u učvršćivač) i dobro mešajte 30 do 90 sekundi dok ne postane homogen pomoću odgovarajućeg pribora za mešanje ili mešalice. Kada se učvršćivač pripoji, razblažite sa 10-25% sa deionizovanom vodom do željene viskoznosti i sačekajte 15 minuta za odzračivanje. Beleška 1: Ne mešajte učvršćivač sa deioniziranom vodom, jer će to neutralisati. Beleška 2: Nemojte razblaživati P-880/xx pre dodavanja učvršćivača Beleška 3: Uvek koristite sveže otvoreni učvršćivač. Ne ostavljajte učvršćivač za ponovnu upotrebu nakon otvaranja. Beleška 4: Kada se učvršćivač pomeša sa P-880/xx, on se mora potrošiti u trajanju od 3 sata. Korak 2: Pomoću valjka, četke ili pištolja za prskanje sa mlaznicom od 1,8-2,0 mm ili Airless pištolja sa mlaznicom od 1,1 mm. Nanesite jedan sloj proizvoda na površinu od drveta sa 100–150 g / m²		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Silac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.