

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K WB Trans PU Parquet Topcoat Zero Gloss P890/00

Datum revizije: 16/11/2020

Detalji Proizvoda

Naziv Proizvoda - Kod	2K WB Trans PU Parquet Topcoat Zero Gloss - P890/00
Tip Proizvoda	Poliuretanski Završni Premaz Za Parket 2K Sistem Na Bazi Vode
Aplikacija	Unutrašnji drveni parketi i stepenice
Opis	Transparentni završni premaz za parkete i drvene stepenice sa završnom obradom od prirodnog drveta - NULA SJAJA • Završna obrada od prirodnog drveta nula sjaja • Otpornost na abraziju za velike prometne površine • Protok koji poboljšava jednostavnost primene • Otporan na ogrebotine, vrhunsku otpornost na habanje, održavajući sjaj premaza • Nanočestice za veću izdržljivost • Jasnoća koja ističe prirodni osećaj drvnih zrna • Velika hemijska otpornost • 100% poliuretan - ne žuti

Tehničke informacije

Sjaj (0°)	5 ±4 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	26.5 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (100 RPM, 20 °C): 700 cPs ± 300 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1(EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja (h)	6 h

Informacije o proizvodu

Aplikacija i uslovi skladištenja	Uvek iznad 12° C.
Skladištenje	Proizvod treba čuvati između 5 ° C i 40 ° C na suvom
Preporučena težina aplikacije	80-150 g/m²
Suvo na dodir	45 min na 23 °C, 50% RH (100 g/m²)
Aparat za aplikaciju	Valjak, Četka, Pištolj za farbanje, Airless pištolj.
Pakovanje	1 L, 5 L
Rok Trajanja	12 meseci. Nakon dužih perioda skladištenja, osigurajte homogenost proizvoda dobro mešanjem pre upotrebe kako biste eliminisali moguće sedimente.

Aplikacija

Priprema	Obrusite i očistite drvenu površinu od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja Sylacqua P890/00, drvenu površinu treba zapuniti P890 / 00 ili P280.		
Procedura mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	P890/xx	100	100
	Učvršćivač H1	20	20
	DI Voda	10 - 20	10-20
Aplikacija	Korak 1: Dobro promešati proizvod da se dobije ujednačen sastav. Dodati 1 jedinicu Sylacqua Učvršćivač H1 na 5 jedinica Sylacqua P890/00 (ne mešajte obrnutim redom P890/00 u učvršćivač, i dobro promešajte 30 do 90 sekundi dok ne postane homogen koristeći odgovarajući pribor za mešanje ili mikser. Jednom kada se učvršćivač sjedini, razrediti sa 10-20% dejonizovanom vodom do željene viskoznosti i sačekati 15 minuta za odzračivanje. Napomena 1: Ne mešajte učvršćivač sa dejonizovanom vodom, jer će to neutralisati. Napomena 2: Ne razređivati P890 / 00 pre dodavanja učvršćivača Napomena 3: Uvek koristite sveže otvoreni učvršćivač. Ne čuvajte učvršćivač za ponovnu upotrebu nakon otvaranja. Napomena 4: Jednom kada se učvršćivač pomeša sa P890 / xx, mora se potrošiti u roku od 6 sati od otvaranja proizvoda. Korak 2: Korišćenje valjka, četke ili pištolja sa mlaznicom 1,8-2,0 mm ili Airless pištolja sa 0,012 mlaznica. Nanesite jedan film na proizvod kako biste premazali drvenu površinu sa 80 - 150 g / m².		
Višeslojna Aplikacija	P890 / 00 se može koristiti kao višeslojni premaz, tj. Kao osnovni i završni premaz. Dobiće se svetlija boja drveta u poređenju sa P280.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Silac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.