

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Parquet High Gloss Topcoat PT 011/100

Datum revizije: 27/09/2017

Detalji proizvoda

Ime Proizvoda (code)	Završni premaz Visokog sjaja za parket PT 011/100 (PT 011/100)
Tip Proizvoda	Dvokomponentni poliuretanski lak na bazi rastvarača Komponenta - A
Učvršćivač Komponenta B	100% Učvršćivač H1100
Razređivač	Za nanošenje na: 15-25 °C: koristiti Poliuretanski Razređivač P2 25-35 °C: koristiti Poliuretanski Razređivač P3
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Prozirni poliuretanski lak za parket • Veoma visok sjaj sa superiornom sjajnošću • Refleksija kao oledalo iz više uglova • Otpornost na abraziju za parket visokog prometa • Otporan na ogrebotine, sa superiornom otpornošću na habanje, održavajući sjaj premaza • Odličan protok i niveliranje za četku i valjak • Jasnoća koja naglašava prirodni osećaj drvnog zrna • Visoka hemijska otpornost

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	94 % ± 4 (EN ISO 2813:1994)
čvrste materije	58.5 % ± 1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 130 cPs ± 40 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ± 1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja	24 sata

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati na temperaturi ispod 40 ° C na suvom mestu, podalje od toplote ili sunca.
Preporučeno nanošenje težine	80-150 g/m ²
Bez prašine	90 min (100g/m ² @23°C)
Suvo na dodir	4 sata (100g/m ² @23°C)
Aparat za nanošenje	Valjak, četka, pištolj za prskanje, pištolj za raspršivanje
Pakovanje	1 L, 2.5 L, 5 L, 25L, 200L
Rok trajanja	24 meseca. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistiti od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja PT011 / 100 drvenu površinu treba popuniti odgovarajućim parketnim premazom sa potrebnom elastičnošću.		
Procedura mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A: PT011/100	100	100
	Deo B: H1100	100	100
	razređivač P2/P3	5-20	5-20
Nanošenje	Korak 1: Dobro promešajte proizvod kako biste dobili ujednačenu kompoziciju. Mešati 10 komponenti A sa 10 delova komponente B. Razrediti komponentu 5-20% sa P2 razređivačem do željene viskoznosti aplikacije. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P3). Korak 2: Koristiti raspršivač sa mlaznicom od 1,8 - 2,0 mm ili Airless pištolj sa mlaznicom od 0,28 mm, (0,011 ") naneti sloj između 80 g / m ² i 180 g / m ² debljine. Korak 3: Osušite u okruženju bez prašine pri temperaturi ispod 35°C.		

Beleške za nanošenje

Za otvorene pore	<i>Isti dan nanošenje završnog premaza daje odličan efekat dubokih otvorenih pora.</i>
Za tropske klime i visoke temperature	Preporučuje se upotreba sporijeg razređivača kao što je P2.5.

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Silac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.