

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K SB Trans PU Parquet Topcoat PT011/xx

Datum revizije: 27/04/2018

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda (Kod)	2K SB Trans PU Parquet Topcoat PT011/xx (xx: 20,45, 60)
Tip proizvoda	Dvokomponentni poliuretanski lak na bazi rastvarača Komponenta - A
Učvršćivač Komponenta B	PT011/45: 100% Učvršćivač H0450. PT011/20: 100% Učvršćivač H080: Ne žuteći učvršćivač.
Razređivač	Za nanošenje na: 15-25 °C: koristiti Poliuretanski Razređivač P2 25-35 °C: koristiti Poliuretanski Razređivač P3
Aplikacija	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Prozirni poliuretanski lak za parket ⌚ Ujednačen izgled svilenog satena ⌚ Izuzetno visoka otpornost na ogrebotine sa superiornom otpornošću na habanje, održavanje sjajnosti premaza ⌚ Mekana površina sa voskom ⌚ Otpornost na abraziju za parket visokog prometa ⌚ Odličan protok i niveliranje za četku i valjak ⌚ Jasnoća koja naglašava prirodni osećaj drvnog zrna ⌚ Visoka hemijska otpornost

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	(xx: 20,45, 60) % ± 5 (EN ISO 2813:1994) Koristeći učvršćivač H080 nivoi sjaja su: PT011/20 = 15 ± 5 PT011/45 = 34 ± 5 PT011/60 = 50 ± 5
Čvrste materije	49.0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 600 cPs ±150 (EN ASTM D 2196)
Adhezija	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok nakon mešanja	2.5 hours
Gustina (g/cm³, 20 °C)	1.034

Product Information

Application and drying conditions	Between 15°C and 35°C
Storage	The product should be stored below 40°C in a dry place away from heat or sun.
Recommended application weight	120-150 g/m ²
Dust free	25 min (100g/m ² @23°C)
Touch Dry	50 minutes (100g/m ² @23°C)
Application apparatus	Roller, brush, spray gun, Airless spray gun
Packaging	1 L, 2.5 L
Shelf Life	24 months. After long periods of storage ensure homogeneity of the product by stirring well before use.

Nanošenje

Priprema	Izbrusite i očistite drvenu površinu od prašine, prljavštine, masnoće ili voska. Pre nanošenja PT011/xx, drvenu površinu treba premazati odgovarajućim osnovnim premazom za parket sa potrebnom elastičnošću tipa SN100 ili PT011/xx kao osnovnim premazom.		
Postupak mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
Nanošenje	Deo A:	PT011/xx	100
	Deo B:	H0450/H080	100
	razređivač	P2/P3	0-10
Korak 1: Dobro promešajte proizvod kako biste dobili ujednačenu kompoziciju. Mešati 10 komponenti A sa 10 delova komponente B. Razrediti komponentu za 0-10% sa P2 razređivačem do željene viskoznosti aplikacije. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P3). Korak 2: Koristiti raspršivač sa mlaznicom od 1,8 - 2,0 mm ili bez vazduha sa mlaznicom od 0,28 mm (0,011 ") naneti sloj između 120 g / m ² i 150 g / m ² debljine. Korak 3: Osušite u okruženju bez prašine pri temperaturi ispod 35°C.			

Beleške za nanošenje

Za tropske klime i visoke temperature	Preporučuje se upotreba sporijeg razređivača kao što je P2.5
--	--

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.