

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K SB Black PU Basecoat Thix S024/BL

Datum Revizije: 05/07/2019

Detalji Proizvoda

Naziv Proizvoda (kod)	2K SB Black PU Thixotropic Basecoat S024/BL (S024/BL)
Tip Proizvoda	Pigmentirani na bazi rastvarača 2 komponentni Poliuretanski Osnovni Premaz - Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B	H090 - Učvršćivač 090 - Univerzalni učvršćivač, brzo sušenje, hrskav brušenje, srednja fleksibilnost H060 - Učvršćivač H060 za veću fleksibilnost u primenama sa spojevima gde temperaturna odstupanja zahtevaju veću fleksibilnost. Rano mekano brušenje (2-3 h) H101 - Učvršćivač H101- za dalju povećanu fleksibilnost u nanošenju sa zglobovima ili graviranjem i velikom debljinom filma. Za završne premaze visokog sjaja, vrlo visoku hemijsku otpornost, srednju brzinu sušenja.
Nanošenje	Unutrašnji Drveni Nameštaj
Opis	Pigmentirani Poliuretanski Crni Osnovni Premaz • Odlično zapunjavanje ivica • Odlično zapunjavanje MDF-a u 1 nanosu (Napomena 1) • Vrlo visoka tiksotropija • Velika pokrivna snaga • Odlično zapunjavanje • Čvrste materije • Odlično brušenje • Brzo Sušenje

Tehnički podaci

Čvrste materije	74 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (3 rpm, 20 °C): 3750 cPs ±750 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja (Pot Life)	H060: 3 sata H090: 2.5 sata H101: 2.5 sata

Informacije o proizvodu

Nanošenje i uslovi sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati ispod 40 ° C, na suvom mestu daleko od vrućine ili sunca.
Preporučena težina nanošenja	100-200 g/m²
Bez prašine	15 min (100g/m² @23°C)
Suvo na dodir	20 min (100g/m² @23°C)
Vreme bruženja (100g/m² @23°C)	4 sata (totalno vrst nakon 16 sati)
Aparat za nanošenje	Pištoli za farbanje, Airless pištoli
Pakovanje	1, 5, 25 kg
Rok trajanja	24 meseci. Nakon dugog skladištenja osigurajte homogenost proizvoda tako što ćete dobro mešati pre upotrebe da biste eliminisali svaki moguć talog.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu obrisati i očistiti od prašine, prljavštine, masti ili voska.		
Procedura mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A: S024/BL	100	100
	Deo B: H060/H090/H101	50	50
	Razređivač P1	5-25	5-30
Nanošenje	Korak 1: Dobro izmešajte proizvod da biste dobili ujednačen sastav. Pomiješajte 2 jedinice komponente A sa 1 jedinicom komponente B. Razredite komponentu 5-25% sa razređivačem P1 do željene viskoznosti primene. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P2). Korak 2: Koristiti pištolj za farbanje 1,8 - 2,0mm dizna ili airless pištolj sa 0,28 mm, (0,011") diznom naneti film između 100 g/m² and 200 g/m² debljine. Korak 3: Osušite u okruženju bez prašine na temperaturi ispod 35°C.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.