

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Transparent 2K PU Thixotropic Basecoat S484

Datum revizije: 03/11/2017

Detalji proizvoda

Ime Proizvoda (kod)	2K SB Transparentni PU Thixotropic Osnovni premaz S484 (S484)
Tip Proizvoda	Osnovni PU premaz na bazi rastvarača - Component A
Učvršćivač Komponenta B	H090 - Univerzalni Učvršćivač H480 - Povećana tvrdoća, čvrsti sadržaj i punjenje.
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Transparentni Poliuretanski osnovni premaz • 160 g/m² Otpornost na curenje • Vrhunska tiksotropija, visok sadržaj čvrstog materijala, idealan za vertikalne površine • Odlično brušenje • Brzo sušenje • Visoka tvrdoća sa odličnom jasnoćom i mogućnost nanošenja završnog premaza

Tehnički podaci

Čvrste materije	50,0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 1500 cPs ± 400 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja	5 Sati

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Između 15°C and 35°C
Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturi ispod 5 ° C i iznad 40 ° C.
Preporučeno nanošenje težine	80-250 g/m ²
Bez prašine	15 min (100g/m ² @23°C)
Suv na dodir	30 min (100g/m ² @23°C)
Vreme brušenja (100g/m² @23°C)	2-4 sata (potpuna čvrstoća 16 sati)
Aparat za nanošenje	Pištoli za farbanje, Airless raspršivač
Pakovanje	5 L, 25L*, 200L * (* UN sertifikovano pakovanje)
Rok trajanja	24 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja, obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe da biste eliminisali eventualne sedimente.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistiti od prašine, prljavštine, masti ili voska. Pre nanošenja osnovnog sloja S484, drvena površina se može obojiti pomoću boja na bazi vode ili boja na bazi rastvarača.		
Postupak mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A: S484	100	100
	Deo B (Učvršćivač): H090	50	50
	Razređivač P1	15-40	15-45
Nanošenje	Korak 1: Dobro promešajte proizvod kako biste dobili ujednačen sastav. A sa komponentom B. Razrediti komponentu za 15-40% sa P1 razređivačem do željene viskoznosti aplikacije. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P2 ili P 35). Korak 2: Koristiti raspršivač sa mlaznicom od 1,8 - 2,0 mm ili airless sa mlaznicom od 0,28 mm (0,011 ") naneti sloj između 80 g/m² i 200 g/m² debljine. Korak 3: Osušite u okolini bez prašine na temperaturi ispod 35°C.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.