

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Nitro Sealer SN 100

Datum revizije: 09/02/2017

Detalji o proizvodu

Ime proizvoda (kod)	Nitro Basecoat SN100
Product Type	Nitroceluloza 1K Osnovni premaz
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Bezbojni osnovni premaz za parketne površine - Visoka elastičnost da izdrži udar oštarih predmeta - Brzo sušenje - Elastičnost da izdrži pokrete na površini parketa

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturi ispod 5 ° C i iznad 40 ° C na suvom mestu, podalje od toplote ili sunca.
Aparat za nanošenje	Četka
Pakovanje	1 L, 5 L, 25L*, 200L * (* UN Sertifikovano pakovanje)
Rok trajanja	24 meseca. Nakon dužeg perioda skladištenja, obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe da biste eliminisali eventualne sedimente.

Tehnički podaci

Čvrste materije	27.0 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost DIN4	150 s ± 40 (EN ASTM D 1200 – 94)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistiti od prašine, prljavštine, masti ili voska.						
Postupak mešanja	<table><tr><td>Proizvod</td><td>(kg)</td></tr><tr><td>SN 100</td><td>100</td></tr><tr><td>Razređivač N1</td><td>10-20</td></tr></table>	Proizvod	(kg)	SN 100	100	Razređivač N1	10-20
Proizvod	(kg)						
SN 100	100						
Razređivač N1	10-20						
Nanošenje	Kora k 1: Dobro promešajte proizvod kako biste dobili ujednačen sastav.						

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.