

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K SB White PU Topcoat TL032/WHxx

Revision Date: 06/06/2019

Detalji Proizvoda

Naziv proizvoda (kod)	2K SB White PU Topcoat TL032/WHxx (TL032/WHxx) xx: 5,10,20,30,40,50,60,70)
Vrsta proizvoda	Pigmentirani Poliuretanski Završni Premaz dvokomponentni na bazi rastvarača - Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B	H 080 - Učvršćivač H080 H 086 - Učvršćivač H086 za sporije sušenje pri povišenim temperaturama sušenja. Očekujte porast sjaja +3.
Razređivač	Za nanošenje na: 15-25 °C: Poliuretanski razređivač P2 25-35 °C: Poliuretanski razređivač P3
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Pigmentirani poliuretanski završni premaz za satenski fini • Napredna otpornost na ogrebotine • Napredna otpornost na sagorevanje održavajući sjaj premaza. • Svileni satenski fini sa voskom • Izuzetno fini dodir • Visoka pokrivna moć • Visoka hemijska otpornost

Tehnički Podaci

Sjajnost (60°)	xx= 5, 10, 20,30,40,50,60,70 % ± 4 (EN ISO 2813:1994) Korišćenjem učvršćivača H086 nivo sjaja biće: TL032/WH05 = 7 ± 4 (EN ISO 2813:1994) TL032/WH10 = 13 ± 4 (EN ISO 2813:1994) TL032/WH20 = 23 ± 4 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	64 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (20 RPM, 20 °C): 2200cPs ±500 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja Pot Life	2 sata

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturi ispod 5 ° C i iznad 40 ° C.
Preporučeno nanošenje težine	100-160 g/m ²
Bez prašine	15 min (100g/m ² @23°C)
Suvo na dodir	30 min (100g/m ² @23°C)
Aparat za nanošenje	Pišolj za farbanje, Airless pištolj
Pakovanje	25 kg
Rok Trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja, obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe da biste eliminisali eventualne sedimente.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistiti od prašine, prljavštine, masti ili voska. Naneti 2K SB belu PU osnovnu podlogu kao što je S0240/WH or S025/WH. Obrustiti i očistiti površinu		
Procedura Mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A:	TL032/WHxx	100 100
	Deo B (Učvršćivač):	H080/H086	40-50 60 -70
	Razređivač	P2/P3	30-50 35-60

Nanošenje

Za horizontalnu primenu: FC4 15 s
Za vertikalnu primenu: FC4 18-20 s

Koristeći 40% H080 (po težini), i P2 % na A komponentu

% po Tež	5%	10%	15%
% po Vol	4.5%	9%	13%
FC4 (s)	21	18	16

Koristeći 50% H080 (po težini), i P2 % na A komponentu

% po Tež	0	5	10	15	20	25	30
% po Vol	0	4.5	9	13	18	22	26
FC4 (s)	23	21	18	17	16	15	15

Korak1: Promešati proizvod da bi se uniformisala komponenta

Pomešajte 2 dela komponente A sa 1 delom komponente B. Razredite A komponentu sa 30-50% sa P2 razređivačem do željene viskoznosti nanošenja. Pri visokim temperaturama koristite spori razređivač (P3) kao preporučeno.

Step 2: Koristite pištolj za prskanje sa 1,8 - 2,0 mm mlaznicom ili Airless sa 0,010-0,012 mlaznica, nanesite film između 100 g / m² i 160 g / m² debljine.

Step 3: Sušiti u okruženju bez prašine u temperatura ispod 35 ° C.

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.