

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K SB White PU High Gloss Topcoat - TL 1101/WH

Datum revizije: 19/01/2018

Detalji proizvoda

Ime Proizvoda (Kod)	2K SB White PU High Gloss Topcoat TL1101/WH
Tip Proizvoda	Pigmentisani 2 komponentni PU završni premaz na bazi rastvarača - Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B (po težini)	- 100% Učvršćivač H 086 - Standard Učvršćivač - 100% Učvršćivač H0823 za srednje sušenje, koje će se koristiti kada će površina biti sjajna. - 100% Učvršćivač H0803 za veom brzo sušenje, koje će se koristiti kada će površina biti sjajna.
Razređivač	Za nanošenje na: 15-23 °C: Poliuretanski razređivač P3 ili P4 23-30 °C: Poliuretanski razređivač P4.5
Nanošenje	Unutrašnji Drveni nameštaj
Opis	Pigmentisani PU završni premaz Visokog Sjaja Beli • Superiorni veoma visok sjaj • Ogledalo kao refleksija iz više uglova • Vrlo visoka pokrivnost • Brzo sušenje • Otporan na grebanje, sa superiornom otpornošću na habanje • Visoka hemijska otpornost • Lako sjaji površinu.

Tehnički podaci

Sjaj (60°)	98 % ± 5 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	74 % ± 1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (20 RPM, 20 °C): 800 cPs ±300 (EN ASTM D 2196)
Prijanjanje	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Rok trajanja nakon otvaranja	Koristeći Učvršćivač H0803: 1 sat Koristeći Učvršćivač H0823: 1.5 sata Koristeći Učvršćivač H086: 2 sata
Gustina (g/cm³)	1.359

Informacije o proizvodu

Uslovi primene i sušenja	Između 15°C i 30°C
Skladištenje	Proizvod treba čuvati na temperaturi od 5 °C do 40 °C na suvom mestu, podalje od toplote ili sunca.
Preporučeno nanošenje težine	80-200 g/m ²
Oblast primene	8 m ² poL (za 120 g/m ²)
Bez prašine	60 min (100g/m ² @23°C) Koristeći H0803
Suvo na dodir	120 min (100g/m ² @23°C) Koristeći H0803
Stackable	24 sata (100g/m ² @23°C) Koristeći H0803
Aparat za nanošenje	pištolj za prskanje, Airless pištolj za raspršivanje
Pakovanje	5 kg, 25 kg, 200 kg
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja, obezbedite homogenost proizvoda mešanjem pre upotrebe da biste eliminisali eventualne sedimente.

Nanošenje

Priprema	Drvenu površinu očistiti od prašine, prljavštine, masti ili voska. Nanesite neprozirnu, belu podlogu kao što je osnovni S0240/WH (preporučeno Učvršćivač H101). Izbrusite i očistite površinu.		
Procedura mešanja	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A: TL1101/WH	100	100
	Deo B: H086/H0823/H0803	60-100	80 - 140
	razređivač P3/P4/P4.5	15-45	25-70
Nanošenje	Korak 1: Dobro promešajte proizvod kako biste dobili ujednačen sastav. Mešati jedan deo komponente A sa 1 komponentom B (težinski). Razblažite komponentu 15-45% sa P3 or P4 razređivačem do željene viskoznosti. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P4.5). Korak 2: Koristeći pištolj za brizganje sa mlaznicom od 1,8 - 2,0mm, za Airless pištolj sa mlaznicom od 0,28 mm (0,011 ") nanesite sloj između 80 g / m ² i 200 g / m ² debljine. Korak 3: Osušite u okruženju bez prašine pri temperaturi ispod 35°C. Note: Pri visokim temperaturama primene, preporučuje se da se učvršćivač smanji na 80%.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.