

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

2K SB Black High Gloss Topcoat - TL114/BL

Datum revizije: 12/04/2021

Detalji proizvoda	
Naziv Proizvoda	High Gloss Black Topcoat TL114/BL (TL114/BL)
Tip Proizvoda	Završni PU premaz na bazi rastvarača- Komponenta A
Učvršćivač Komponenta B	100% H 108 - Učvršćivač H108 100% H 114 - Učvršćivač H114 - Održava sjaj tokom vremena
Razređivač	Za aplikaciju na: 15-23 °C: Poliuretanski razređivač P3 15-28 °C: Poliuretanski razređivač P4
Aplikacija Opis	Unutrašnje drvene površine Transparentni PU Završni premaz - Finiš punog sjaja • Veoma visok sjaj • Refleksivnost poput ogledala pod više uglova • Otporan na ogrebotine, sa vrhunskom otpornošću na habanje • Visoka hemijska otpornost • Visoka pokrivna moć

Informacije o proizvodu	
Uslovi nanošenja i sušenja	Između 15°C i 35°C
Skladištenje	Proizvod ne treba čuvati ispod 5°C i iznad 40°C. 80-180 g/m ²
Preporučena težina aplikacije	8 m ² po L (za 120 g/m ²)
Područje primene	120 min (100g/m ² @23°C) 5 sati (100g/m ² @23°C)
Bez prašine	48 sati (100g/m ² @23°C)
Suv na dodir	
Aparat za nanošenje	Pneumatski ili Airless pištolj
Pakovanje	1L, 5 L, 25L
Rok trajanja	12 meseci. Nakon dužeg perioda skladištenja obezbedite homogenost proizvoda dobro promešanjem pre upotrebe da biste uklonili eventualni sediment.

Tehnički podaci	
Sjajnost (60°)	98 % ± 5 (EN ISO 2813:1994)
Čvrste materije	58,1 % ±2 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (50 RPM, 20 °C): 170 cPs ±50 (EN ASTM D 2196)
Adhezija	CAT 0 ±1 (EN ISO 2409:1992)
Čvrstoća (König)	170 Sec ±30 (EN ISO 1522:1997)
Rok trajanja nakon mešanja	6 sati (koristeći H114)

Aplikacija				
Priprema	Obrusite i očistite osnovni premaz od prašine, prljavštine, masti ili voska. Nanesite neprozirni, crni osnovni premaz kao što je S300/BL. Obrusite i očistite površinu.			
Procedura mešanja	H108	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A:	TL114/BL	100	100
	Deo B (učvršćivač):	H108	100	100
	Razređivač	P 4	25-50	25-55
	H114	Proizvod	(kg)	(L)
	Deo A:	TL110/BL	100	100
	Deo B (učvršćivač):	H114	100	100
	Razređivač	P 4	45-60	50-65
	Aplikacija	Korak 1: Dobro promešajte proizvod da dobijete ujednačen sastav. Pomešajte 1 deo komponente A sa 1 delom komponente B. Razblažite A komponentu sa P4 razređivačem do željenog viskoziteta nanošenja. Pri visokim temperaturama primene preporučuje se upotreba sporijeg razređivača (P5). Korak 2: Korišćenjem pištolja za prskanje sa 1,8 - 2,0 mm diznom ili airless sa 0,28 mm, (0,011") diznom naneti film između 80 g/m² i 180 g/m² debljine. Korak 3: Osušite u okruženju bez prašine na temperaturi ispod 35°C.		

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.